

# Carat

Eļļas bāzes krāsa Carat ir ūdenī šķīstoša fasādes krāsa ārdarbiem, kas izgatavota uz speciāli modificētas alkīda emulsijas / akrilāta bāzes, kas, pateicoties nanotehnoloģijai, nodrošina tai unikālas īpašības. Veido noturīgu virsmu, kas nenoveco, nezaudē krāsas toni un ellas krāsai raksturīgo spīdumu ilgā laika posmā



## Produkta apraksts

|                |  |
|----------------|--|
| Pielietojums   | Eļļas bāzes krāsa Carat atvieglo krāsošanas darbus, jo jaunai koka virsmai ir nepieciešama mazāka apstrāde. Tā ļoti labi iesūcas koka virsmā un padara to robustu un izturīgu. Lielais sausās vielas saturs krāsā uzlabo virsmas segtspēju un atvieglo malu pārklāšanu. Kā arī uz malām paliek pietiekami biezs krāsas aizsargslānis. Eļļas bāzes krāsa Carat ir paredzēta galvenokārt koka fasāžu krāsošanai. |
| Īpašības       | Labi iesūcas virsmā<br>Padara virsmu izturīgu<br>Atgrūž netīrumus  |
| Materiāla bāze | Speciāli modificēta alkīda emulsija / akrilāts   |
| Iepakojums     | 1l; 3l; 10l  |
| Krāsu toni     | Balta. Tonī saskaņā ar krāsu karti. Ietilpst tonēšanas sistēmā.  |
| Spīduma pakāpe | 30, pusspīdīga   |
| Uzglabāšana    | Uzglabāt temperatūrā vismaz +5° C. Sargāt no sala.   |
| Tehniskie dati | Šeit minētie dati attiecas uz balto krāsu. Tonētai krāsai norādītie dati var atšķirties.<br>■ Blīvums: 1,33 kg/l   |

## Iestrāde

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Pamatnes sagatavošana | Pirms krāsošanas virsmām ir jābūt sausām un attaukotām.<br><br>Jaunas, neaizsargātas koka virsmas, piemēram, gali, naglu un savienojumu vietas, jāapstrādā ar gruntē ar eļļas bāzes grunti Grundolja LF. Pateicoties Carat labajai penetrācijas spējai, koka virsmām nav nepieciešama atsevišķa gruntēšana un ar divām līdz trīs kārtām eļļas bāzes krāsas Carat pietiek, lai iegūtu gatavu noturīgu krāsas pārklājumu.<br><br>Iepriekš krāsotas virsmas jānomazgā ar fasāžu mazgāšanas līdzekli Caparol Capaclean Fasadvätt, viegli noskrāpē un pēc tam jāpārklāj ar eļļas krāsu Carat. |
| Uzklāšanas metode     | Uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzinot. Ja koka virsmas krāsošanai lieto rullīti, krāsojums pēc tam jāpielīdzina ar otu. Uzklājot izsmidzinot, nepieciešams uzklāt nākamo kārtu ar otu.  |
|                       | Ieteicamie smidzināšanas iestatījumi   |



|                       |   |                                |                      |                       |
|-----------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                       | Lineārā galviņa   | Smidzināšanas spiediens        | Smidzināšanas leņķis | Atšķaidīšana          |
|                       | Airless   | W1502, W1504 vai Linelacer 315 | 150- 180 bar         | nav noteikts          |
| Patēriņš              | 6-8 m <sup>2</sup> /l   |                                |                      | Atšķaidīšana<br>ūdens |
| lestrādes nosacījumi  | Krāsas patēriņš aprēķināts gludai, neuzsūcošai virsmai un var mainīties atkarībā no darba metodes un koka virsmas uzsūktspējas.   |                                |                      |                       |
| Žūšana/ žūšanas laiks | Virsmas, materiāla un gaisa temperatūra jābūt vismaz +10 °C.<br>Žūšanas ilgums pie gaisa temperatūras +23 °C un relatīvā gaisa mitruma 50 %:<br>Nepielīp putekļi: pēc 2 stundām.<br>Nākamās kārtas uzklāšana: pēc 10 stundām.<br>Pilnībā sausa virsma: pēc vairākām diennaktīm. |                                |                      |                       |
| Darbarīku tīrīšana    | Ūdens / otas mazgāšanas līdzeklis   |                                |                      |                       |

## Norādes

|  |   |
|--|---|
| Likvidācija                                      | Neļaut produktam šķidrā veidā nonākt kanalizācijā. Šķidra produkta atliekas nodot vecu krāsu/laku savākšanas vietā. Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. |
| ES robežvērtība GOS (gaistošo organismu saturam) | VOC (gaistošie organiskie savienojumi): ES robežvērtība šim produktam (Kat A/e): 130 g/l (2010). Produkts satur maks. 130 g/l VOC.  |
| Klientu servisa centrs                           | SIA Caparol Baltica<br>Mellužu 1, Rīga LV 1067<br>Tālr. +371 67500072<br>Fakss: +371 67440660<br>e-pasts: info@caparol.lv<br>www.caparol.lv   |

## Tehniskā informācija TIEX- · Sagatavota: oktobris 2014

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi, levdērojot pamatīgu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbildīgs par atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku. Pārlecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti [www.caparol.lv](http://www.caparol.lv). Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. J TIEX- tulkojums.