

# Capadur Holz-Öl

Premium klases, dziļas iedarbības eļļa izteiksmīgai koka optikai ārdarbos.



## Produkta apraksts

Pielietojums

Koka terašu, balkonu, apdares dēļu, kā arī žogu, lapeņu, dārza konstrukciju, dārza mēbeļu un citu tilpumā mainīgu koka būvdetaļu aizsardzībai un dekoratīvam pārklājumam.

Īpašības

Pirms plākšņveida koksnes materiālu, piem., masīvkoka plākšņu, finiera plākšņu, kokskaidu un koka šķiedru plākšņu pārklāšanas ievērot BFS atgādnis Nr. 18, 2.2.3 ff. norādes. Nav piemērota koka daļām ūdenī, ar kontaktu ar zemi vai ar statisku noslodzi.

- Ūdeni atgrūdoša
- Mitrumu regulējoša
- Elpojoša
- Viegli uzklājama
- Ar augstu aizsardzību pret UV staru iedarbību

Materiāla bāze

Attīrītas lineļļas un alkīda sveķu hibrīda saistviela

Iepakojums

2,5 l

Krāsu toņi

- Teak
- Bangkirai
- Douglasie

Spīduma pakāpe

Zīdaini spīdīga

Uzglabāšana

Vēsā vietā vismaz +5 °C. Iepakojumu uzglabāt cieši noslēgtu.

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1	iekšdarbi 2	iekšdarbi 3	ārdarbi 1	ārdarbi 2
–	–	–	+	+

(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

## Iestrāde

Piemērotas pamatnes

Uzsūcošas tilpumā mainīgas un daļēji mainīgas koka būvdetaļas, vēlams no Bangkirai, priedes vai tīkkoka. Piemērotas arī akācijas un ciedra pamatnes.

Pamatnēm jābūt sausām, tīrām un bez saķeri mazinošām vielām. Koksnes mitrums tilpumā mainīgām koka būvdetaļām nedrīkst pārsniegt: lapu kokiem 12 %, skuju kokiem 15 %. Ievērot konstruktīvos koksnes aizsardzības pasākumus. Tie ir priekšnoteikumi ilgstošai koksnes aizsardzībai ar pārklājuma materiāliem. Papildus skatīt BFS atgādni Nr. 18.



Pamatnes sagatavošana

**Jaunas koka būvdetaļas**

Gludas koka virsmas noslīpēt šķiedras virzienā, pamatīgi notīrīt, noņemt no koksnes iznākošas sastāvdaļas, piem., sveķus un sveķu kabatas.

**Veca, neapstrādāta koksne**

Kļuvušu pelēku, no laikapstākļiem cietušu koka virsmu noslīpēt līdz nebojātai, stabilai koksnei un kārtīgi notīrīt.

**Iepriekš pārklātas koka virsmas**

Vecus pārklājumus, tādus kā emaljas un biezas kārtas lazūras, noņemt līdz uzsūcošai koka virsmai. Plānas kārtas lazūras ar labu saķeri pieslīpēt, notīrīt un pārbaudīt saderību ar Capadur Holz-Öl.

**Norāde:**

Terašu un citu ārtelpu grīdu tīrīšanā ievērot, lai tās pirms pārklāšanas ar eļļu būtu pietiekoši sausas (koka mitrums maks. 12 %). Pirms sāk tīrīt, rēķināties ar dažu dienu žūšanas laiku.

Uzklāšanas metode

Capadur Holz-Öl vienmērīgi uzklāt neatšķaidītu ar otu. Lieko materiālu pēc apžūšanas noņemt ar mikrošķiedras lupatiņu. Lielākas un blakusesošas virsmas pārklāt bez pārtraukumiem „mitrs uz mitra”, lai neveidotos redzamas salaiduma vietas.

**Iestrāde**

Capadur Holz-Öl pirms lietošanas un iestrādes laikā ik pa laikam izmaisīt.

Pamatne	Impregnējums	Starpklājums	Nobeiguma klājums
Tilpumā mainīgas un daļēji mainīgas koka būvdetaļas	Capalac Holz-Imprägniergrund*)	1-2x Capadur Holz-Öl	Capadur Holz-Öl

\*) tikai ārdarbos

Patēriņš

**Uzklāšana ar otu uz gludām koka virsmām**

apm. 90–110 ml/m<sup>2</sup> vienā kārtā, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas

**Uzklāšana ar otu uz raupjām koka virsmām**

apm. 120–160 ml/m<sup>2</sup> vienā kārtā, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas

Patēriņa lielumi ir orientējoši, tie var atšķirties atkarībā no pamatnes un tās noslodzes. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

Iestrādes nosacījumi

**Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra:**

Vismaz +5 °C

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20 °C un 65% rel. gaisa mitruma	putekļu sauss	pārkrāsojams	lietusdrošs
pēc stundām	2–3	4–5	24

Koka pamatnes uzsūktspēja ietekmē žūšanas laiku un spīduma pakāpi. Koksnei ar koksnes satura vielām uz virsmas iespējama žūšanas aizkavēšanās. Virsma noslogojams pēc vismaz 6–8 dienām.

Darbarīku tīrīšana

Pēc lietošanas tīrīt ar terpentīna aizvietotāju.

**Norādes**

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur sastopams karstums/ dzirksteles/ atklāta uguns/ karstas virsmas. Nesmēķēt. Neieelpot putekļus/ tvaikus/ gāzi/ dūmus/ izgarojumus/ smidzinājumu. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Neatbilstošas ventilācijas gadījumā izmantot gāzmasku. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. **NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:** izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sīkāka informācija - skat. Drošības datu lapu.

Likvidācija

Šķidrās materiāla atlikumus likvidēt kā krāsu/laku atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus - kā būvgružus vai sadzīves atkritumus. Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(Kat.A/f): 700 g/l (2010).

Produkts satur maks. 510 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

M-KH02

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Lineļļa, alkīda sveķi, pigmenti, alifāti, piedevas.

Tehniskā konsultācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām konsultēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

Klientu serviss

**SIA DAW Baltica** Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 [www.caparol.lv](http://www.caparol.lv) [info@daw.lv](mailto:info@daw.lv) Tālr.: 67500072 Fakss: 67440660 Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

## Tehniskā informācija TIEX-179 · Sagatavota: novembris 2017

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi, levdērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku. Pārlecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti [www.caparol.lv](http://www.caparol.lv). Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. J TIEX-179 tulkojums.

**SIA DAW Baltica** · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: [info@daw.lv](mailto:info@daw.lv) · [www.caparol.lv](http://www.caparol.lv)  
**SIA DAW Baltica Eesti filiaal** · Lāike tee 2/1, Peetri kūla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: [info@daw.ee](mailto:info@daw.ee) · [www.caparol.ee](http://www.caparol.ee)  
**UAB „Caparol Lietuva“** Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: [info@caparol.lt](mailto:info@caparol.lt) [www.caparol.lt](http://www.caparol.lt).