

CAPAROL SamtGrund

Apkārtējai videi nekaitīga, saķeri uzlabojoša iekšdarbu gruntskrāsa.



Produkta apraksts

Pielietojums	Gludam, saķeri uzlabojošam un struktūru saglabājošam gruntsklājumam uz gludām un vāji uzsūcošām pamatnēm. Sagatavo vienmērīgu un gludu virsmu krāsošanai, kā arī samazina krāsas patēriņu.
Īpašības	<ul style="list-style-type: none"> ■ Veido labu saķeri ■ Uzlabo segtspēju ■ Viegla iestrādei
Iepakojums	2,5l, 10l
Krāsu toni	Bāze 1 (balta) var izmantot netonētu, kā arī tonēt ColorExpress sistēmā, tirdzniecības vietās ar izvēlēto toni (toņa atbilstību nosaka testa klājumā).
Uzglabāšana	Vēsā vietā, sargāt no sala. Nevēriģi aizvērtu vai nepilnu taru un/vai tonētu produktu nevar ilgstoši uzglabāt. Tonētu produktu izlietot vienas krāsošanas sezonas laikā.

Iestrāde

Piemērotas pamatnes
Pamatnes sagatavošana

Virsmai ir jābūt tīrai, gludai, sausai un bez krāsojumu atgrūdošām vielām.

Gatava špaktelēta virsma: Izmantot gruntskrāsu Caparol SamtGrund. Noslēdzošajam slānim izmantot CAPAROL Samtex 3, CAPAROL Samtex 7, CAPAROL Samtex 10, CAPAROL Samtex 20 vai jebkuru citu Caparol iekšdarbu dispersijas krāsu.

Grupu PI (kaļķa-cementa) un PII (cementa) apmetumi: Stingrus, tīrus apmetumus var apstrādāt bez iepriekšējas sagatavošanas. Rupji porainus, smilšainus, uzsūcošus apmetumus gruntēt ar Caparol OptiSilan Tiefgrund, CapaSol RapidGrund vai CapaSol Konzentrat.

Ģipša un gatavie apmetumi. Grupa P IV un P V: Gruntēt ar Caparol Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund. Ģipša apmetuma spīdīgo virskārtu noslīpēt un gruntēt ar OptiSilan Tiefgrund.

Ģipša starpsienu bloki: Stipri uzsūcošas virsmas gruntēt ar Caparol OptiSilan Tiefgrund. Stipri blīvas virsmas gruntēt ar sasaisti uzlabojošo gruntskrāsu Caparol Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund.

Ģipškartona plāksnes: Špaktelējumu vietas nostiprināt ar Caparol CapaSol Konzentrat. Pamatni gruntēt ar gruntskrāsām Caparol Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund. Ģipškartona plāksnes ar iespējamiem ūdenī šķīstošo krāsojošo vielu izdalījumiem gruntēt ar Caparol AquaSperrGrund fein.

Betons: Attīrīt no iespējamām krāsojumu atgrūdošām vielām, tādām, kā putekļi, krīts, netīrumi u.c. Gruntēt ar OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund vai Sylitol 111 Konzentrat.

Krāsojumi ar labu nestspēju: Matētus, vāji uzsūcošus krāsojumus krāsot bez gruntēšanas. Spīdīgus krāsojumus padarīt matētus un gruntēt ar Caparol Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund



Vāji saistīti krāsojumi: Emalju un krāsu pārklājumus notīrīt. Vāji uzsūcošas, līdzēnas virsmas gruntēt ar Caparol Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund. Rupji porainas, smilšainas virsmas, uzsūcošas virsmas gruntēt ar Caparol OptiSilan Tiefgrund vai CapaSol RapidGrund vai Capasol Konzentrat. Vāji saistītus minerālkrašu krāsojumus mehāniski notīrīt un gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB vai Caparol Dupa-Putzfestiger.

Krāsojumi ar līmes krāsu: Pēc iespējas nomazgāt. Gruntēt ar Caparol Tiefgrund TB vai Caparol Dupa-Putzfestiger.

Nekrāsotas struktūrtapetes: Krāsot bez gruntēšanas. Vai spilgtu toņu gadījumā, labākai segtspējai izmantot attiecīgu gruntskrāsu.

Virsmas ar tapešu pārklājumu: Vāji saistītās tapetes notīrīt, gruntēt ar Caparol Tiefgrund TB vai Caparol Dupa-Putzfestiger.

Pelējušas virsmas: Pelējumu vai sēnīti notīrīt mehāniski vai ar ūdens un tvaika strūklu. Virsmu apstrādāt ar Capatox, ļaut pilnībā nožūt. Gruntēt atkarībā no virsmas īpašībām un materiāla. Stipri bojātas virsmas krāsot ar Indeko-W vai Fungitex-W.

Virsmas ar nikotīna, ūdens, rūsas, tauku plankumiem: Nikotīna, rūsas, tauku plankumus mazgāt ar ūdeni, kuram pievienots mazgāšanas līdzeklis, ļaut labi nožūt. Gruntēt ar izolējošo grunti Caparol AquaSperrGrund fein. Stipri netīrām virsmām pielietot Caparol izolējošās krāsas, piem. Caparol Dupa-inn No. 1.

Koka virsmas: Krāsot ar Capacryl vai Capadur sērijas krāsām.

Izdrupumi: Pēc atbilstošas sagatavošanas, labot virsmu ar Caparol iekšdarbu špaktelēm. Pēc vajadzības pirms krāsas uzklāšanas virsmu slīpēt un gruntēt.

Uzklāšanas metode

Ar otu, rullīti vai smidzinot.

Pārklājuma uzbūve

Ieteicamie bezgaisa smidzināšanas parametri

Sprausla	Izsmidzināšanas spiediens	Atšķaidīšana
Standarta 517	200 bar	0-10%
HEA 515-517	120-140 bar	0%

Patēriņš

Apm. 130 ml/m² vienā klājumā uz gludām virsmām. Uz raupjām virsmām patēriņš attiecīgi lielāks. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā pieļaujamā uzklāšanas temperatūra: +5° gaisā un virsmai.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20°C un 65% rel. gaisa mitruma pēc 4-6 stundām virsma ir apžuvusi un to var pārklāt. Pēc 3 dienām virsma ir pilnībā nožuvusi un noslogojama. Ja temperatūra zemāka un relatīvais gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks attiecīgi pieaug.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Norāde

Lai izvairītos no nelīdzenu joslu veidošanās, iestrādājot ievērot metodi „slapjš slapjā”, veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Materiāls nav piemērots horizontālām virsmām ar stāvošu ūdeni.

Norādes

Drošības norādes

Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Sastāvā ietilpst 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2Hizotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

Likvidācija

Atbrīvojies no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

Kat. (A/a): 30 g/l (2010). Produkts satur maks. 1 g/l GOS.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72.
E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Tehniskā informācija TIEX-D008D NOE · Sagatavota: oktobris 2024

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi, levdējot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, piercejs/būvnieks/darbu veicējs nav atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku. Pārlecinietes par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. J TIEX-D008D NOE tulkojums.