

Capaver® Glasgewebe K

Klasiskas (K), nekrāsotas, impregnētas sienu tapetes no dabiskām izejvielām prasīgām iekšdarbu virsmām.



Produkta apraksts

Pielietojums	Capaver Glasgeweben (stikla šķiedras audumiem), var iegūt atraktīvas, vērtīgas un individuālas sienu virsmas. Variējot pārklājuma dizainu, tipu, krāsu toni, spīduma pakāpi un tehniku ar to var vienkārši, ātri un ekonomiski realizēt, veicot prasībām atbilstošu pārklājumu. Ja ir vēlme izmainīt virsmu optisko izskatu vai pielāgot jaunām lietošanas prasībām.
Īpašības	<ul style="list-style-type: none"> - Homogēna, izteikta struktūras optika - Ar augstu izturību pret mitrumu - Neuzbriest, izturīgas pret puvi, nemainīga ģeometrija - Plaisas sedzošas
Materiāla bāze	Klasiskās stikla šķiedru tapetes (K) ir veidotas no tīriem minerāliem un stikla šķiedru diegiem.



Piegādes tipi

Apzīmējumi	Auduma struktūra	Svars uz m ²	Ruļļa izmērs	Raksts
1100 K	smalks	ok. 135 g	50 x ca. 1 m	
1132 K	smalks-vidējs	ok. 155 g	50 x ok. 1 m	
1142 K	smalks-vidējs	ok. 110 g	50 x ok. 1 m	
1152 K	smalks	ok. 145 g	50 x ok. 1 m	
2120 K	joslās vidējs	ok. 180 g	25 x ok. 1 m	
2165 K	egļītes raksts vidējs	ok. 195 g	25 x ok. 1 m	->I
2170 K	raupjš	ok. 180 g	25 x ok. 1 m	
2180 K	dubultā ķēde raupja	ok. 200 g	25 x ok. 1 m	
2410 K	vidējs	ok. 195 g	25 x ok. 1 m	
2440 K	diagonāle, vidēja	ok. 175 g	25 x ok. 1 m	->I
2460 K	roms, vidēja	ok. 190 g	25 x ok. 1 m	->I
3185 K	dubultā ķēde, ļoti raupja	ok. 240 g	25 x ok. 1 m	

Iepakojums

Skatīt tabulu "Piegādājami veidi" - piegādes vienība: atsevišķa kartona kaste.

Uzglabāšana

Capaver sienu pārklājumus uzglabāt sausā vietā.

Papildinošie produkti

- Capaver CapaColl GK
- Capaver Auduma gruntējums

Iestrāde

Pamatnes

Javu grupu PI, PII un PIII minerālie apmetumi, javu grupas PIV ģipša un gatavie apmetumi, ģipškartons, ģipša būvplāksnes, betona virsmas.

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, cietai, ar labu nestspēju, tīrai, līdzenai un brīvai no krāsu atgrūdošām vielām. Ievērot VOB, C daļu, DIN 18366, 3. atk., kā arī mūsu tehnisko informāciju Nr. 860. Zemākā iestrādes temperatūras robeža objektam un pamatnei +5 °C.

Uzklāšanas metode

Līmes uzklāšana

Uzklāšana ar rullīti: Capacoll GK uzklāt vienmērīgi, izmantojot 18-mm-spalvu rullīti un atkarībā no vietējās temperatūras uzklāt 1-2 joslas.

Uzmanību: Īpašu uzmanību pievēršiet tam, lai līme būtu uzklāta pēc iespējas vienmērīgāk, jo līmes sabiezējumi zem auduma var negatīvi ietekmēt virsmas izskatu.

Iestrāde ar izsmidzināšanas metodi:

Iestrādei izsmidzinot ir nepieciešama vismaz 3 personu iesaistīšana. Capacoll GK kā Airfix variantu var uzklāt tieši ar jaudīgām Airless izsmidzināšanas ierīcēm.

Uzmanību: Standarta iepakojumu atkarībā no vietējiem apstākļiem būtu jāatšķaida ar 20% ūdens.

Uzmanību: Iestrādājot ar izsmidzināšanas metodi, īpaši jāievēro ieteikto materiāla patēriņu un vienmērīgu uzklāšanu, lai uz pamatnes netiktu uzklāts pārāk daudz līmes.

Tapēcēšanas ierīce:

Padoms! Detalizētai informācijai attiecībā uz izsmidzināšanu ievērojiet mūsu „Izsmidzināšanas tehnoloģijas rokasgrāmatu”. Capacoll GK ir lieliski piemērots tapēcēšanas ierīcēm. Tam ir nepieciešams veikt standarta produkta atšķaidīšanu ar ūdeni 20% .

Uzmanību: Ļoti smalkas auduma struktūras (1142 K un 1152 K) nav piemērotas tapēcēšanas ierīcei. Tām mēs iesakām izmantot vienu no augstāk minētajām līmēšanas tehnikām.

Stikla šķiedras audumu ieklāšana/ salīmēšana:

Uzmanieties, lai pielīmējot otrās puses marķējums atrastos sienas pusē. Lai izvairītos no struktūru atšķirībām, nekad nelīmēt apgriezti vai ar otru pusi. Capaver Glasgewebe vienu pie otras jālīmē ar saduri.

Uzmanību: Šuvju zonā joslām jābūt ar blīvām salaiduma vietām. Tomēr tas nedrīkst izraisīt to, ka salaiduma vietā rodas izliekums un neglīta šuve.

Uzmanību: Acu augstumā obligāti jāuzmanās, lai viens ar otru ir saskaņots blakus esošo joslu diegu virziens (audu diegs), citādi var rasties nevēlams rāvējislēdzēja efekts. Dažiem auduma dizainiem ir raksts, kas līmējot ir īpaši jāievēro. Pēc tam salīmētās joslas tiek piespiestas ar tapēcēšanas špakteli vai piespiešanas veltnīti pilnā virsmā pie pamatnes, izmantojot pietiekošu spiedienu, lai neveidojas burbuļi. Atlikumus jānogriež, fiksējot malas, izmantojot tapēcēšanas špakteles lāpstiņu.

Padoms! Līmējot ap ārējiem stūriem, jāuzmanās, lai ap šo stūri josla būtu vismaz 10 cm. Lai sekmētu ļoti stabilo stikla šķiedras tapešu un stikla šķiedras audumu piekļaušanos pie malas, šķiedras uz malas var viegli pieslīpēt ar mitro P320 tipa slīpēšanas sūkli (nevis caurslīpēt!) un cieši piespiest.

Pārklājuma uzbūve

Noslogotība	Nobeiguma pārklājums	Kārtas	Spīduma pakāpe	Noslogojamība
NORMĀLA	CapaTrend Malerit E.L.F. Sylitol Bio-Innenfarbe	2	Matēta	- Mitrās berzes klase 3 saskaņā ar DIN EN 13 300
NORMĀLA VIDĒJA	CapaMaXX MattLatex CapaSilan NespriSilan	2	Matēta	- Mitrās berzes klase 2 saskaņā ar DIN EN 13 300
	Indeko-plus	2	Matēta	- Mitrās berzes klase 1 saskaņā ar DIN EN 13 300
VIDĒJA AUGSTA	Amphibolin Latex Samt 10	2	Zīdaini matēta	- Mitrās berzes klase 1 saskaņā ar DIN EN 13 300 - Izturīga pret ūdeni saturošiem dezinfekcijas līdzekļiem
	SeidenLatex	2	Zīdaini spīdīga	- Mitrās berzes klase 2 saskaņā ar DIN EN 13 300 - Izturīga pret ūdeni saturošiem dezinfekcijas līdzekļiem
AUGSTS	Premium Clean	2	Zīdaini matēta	- Mitrās berzes klase 1 saskaņā ar DIN EN 13 300 - Izturīga pret ūdeni saturošiem dezinfekcijas līdzekļiem
	Latex Satin 20 Latex 201 SG	2	Zīdaini spīdīga	- Mitrās berzes klase 1 saskaņā ar DIN EN 13 300 - Izturīga pret ūdeni saturošiem dezinfekcijas līdzekļiem
	Latex Gloss 60	2	Spīdīga	- Mitrās berzes klase 1 saskaņā ar DIN EN 13 300 - Izturīga pret ūdeni saturošiem dezinfekcijas līdzekļiem
EKSTRĒMS	Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid	2	Zīdaini spīdīga	- Mitrās berzes klase 1 saskaņā ar DIN EN 13 300 - Ar paaugstinātu izturību pret skrāpējumiem un - sitieniem - Izturīga pret dezinfekcijas līdzekļiem - Izturīga pret ķīmikālijām - Deaktivizējošs saskaņā ar DIN EN 415

Piemērota nobeiguma pārklājuma izvēle balstās uz vēlamās noslogojamības un spīduma pakāpes iegūšanu. Zemāk norādītajā tabulā „Pārklājuma uzbūve” ir sistemātiski norādīti piemērotie materiāli atkarībā no noslogotības.

Žūšana/ žūšanas laiks

Salīmētām joslām pirms pārklāšanas ļaut izžūt.

Norāde

Capaver sienu pārklājumi tiek rūpīgi pārbaudīti, jau atstājot rūpnīcu. Tomēr var gadīties atsevišķi ražošanas procesa defekti. Tās ir atzīmētas uz griezuma malām un izlīdzinātas ar atbilstošām piedevām. Šādi defekti nedod tiesības uz reklamāciju. Pamatā, griežot joslas, ir jāuzmanās, lai sienas pārklājums, audums vai tapete (atkarībā no TI), būtu bez defektiem. Pretenzijas nevar tikt atzītas, ja ir iestrādātas vairāk nekā 10 joslas. Pamatā atzīmētajai ruļļa iekšpusei būtu jātiek līmētai uz sienas. Sekojošajai redzamajai daļai ir jābūt uzrullētai ar skatu uz āru. Lai izvairītos no struktūru atšķirībām, nekad uz virsmas nelīmēt apgriezti vai ar otru pusi. Iespējamās reklamācijas gadījumā ir jābūt sagatavotiem šāžu/ kontroles numuriem un artikula numuram/ apzīmējumam.

Norādes

Atzinums	<p>Sertifikāti un atzinumi: - Grūti uzliesmojošs saskaņā ar DIN 4102 B1 - Nedegošs saskaņā ar DIN 4102 - Dezaktivācijas spēja savienojumā ar Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid</p>		
	<p>Degtspējas klašu pārskats savienojumā ar Capaver Glasgewebe K</p>		
	<table border="0"> <tr> <td>Pārklājums</td> <td>Degtspējas klase</td> </tr> </table>	Pārklājums	Degtspējas klase
Pārklājums	Degtspējas klase		
	<table border="0"> <tr> <td>CapaTrend</td> <td>A2</td> </tr> </table>	CapaTrend	A2
CapaTrend	A2		
	<table border="0"> <tr> <td>Malerit E.L.F</td> <td>A2</td> </tr> </table>	Malerit E.L.F	A2
Malerit E.L.F	A2		
	<table border="0"> <tr> <td>CapaMaXX</td> <td>A2</td> </tr> </table>	CapaMaXX	A2
CapaMaXX	A2		
	<table border="0"> <tr> <td>MattLatex</td> <td>A2</td> </tr> </table>	MattLatex	A2
MattLatex	A2		
	<table border="0"> <tr> <td>Indeko-plus</td> <td>A2</td> </tr> </table>	Indeko-plus	A2
Indeko-plus	A2		
	<table border="0"> <tr> <td>CapaSilan</td> <td>A2</td> </tr> </table>	CapaSilan	A2
CapaSilan	A2		
	<table border="0"> <tr> <td>Sylitol Bio-Innenfarbe</td> <td>A2</td> </tr> </table>	Sylitol Bio-Innenfarbe	A2
Sylitol Bio-Innenfarbe	A2		
	<table border="0"> <tr> <td>Latex Samt 10</td> <td>A2</td> </tr> </table>	Latex Samt 10	A2
Latex Samt 10	A2		
	<table border="0"> <tr> <td>Latex Satin 20</td> <td>A2</td> </tr> </table>	Latex Satin 20	A2
Latex Satin 20	A2		
	<table border="0"> <tr> <td>Latex Gloss 60</td> <td>A2</td> </tr> </table>	Latex Gloss 60	A2
Latex Gloss 60	A2		
	<table border="0"> <tr> <td>Amphibolin E.L.F.</td> <td>A2</td> </tr> </table>	Amphibolin E.L.F.	A2
Amphibolin E.L.F.	A2		
	<table border="0"> <tr> <td>Nespri@Silan</td> <td>B1</td> </tr> </table>	Nespri@Silan	B1
Nespri@Silan	B1		
	<table border="0"> <tr> <td>SeidenLatex</td> <td>B1</td> </tr> </table>	SeidenLatex	B1
SeidenLatex	B1		
	<table border="0"> <tr> <td>SG201</td> <td>B1</td> </tr> </table>	SG201	B1
SG201	B1		
	<table border="0"> <tr> <td>Premium Clean</td> <td>B1</td> </tr> </table>	Premium Clean	B1
Premium Clean	B1		
	<table border="0"> <tr> <td>Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid</td> <td>B1</td> </tr> </table>	Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid	B1
Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid	B1		
Likvidācija	<p>Capaver stikla šķiedras un stikla šķiedras audumi var tikt likvidēti kā celtniecības atkritumi.</p>		
Tehniskā konsultācija	<p>Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja krāsošanas darbā ar Capaver Glasgewebe nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, ir nepieciešams kontaktēties ar mums vai mūsu ārējā dienesta speciālistiem. Mēs esam gatavi sniegt Jums detalizētu konsultāciju.</p>		
Klientu servisa centrs	<p>SIA Caparol Baltica Mellužu 1, Rīga, LV-1067 www.caparol.lv info@caparol.lv Tālr.: 67500072 Fakss: 67440660 Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)</p>		

T Tehniskā informācija TIEX-DI855R NOE · Sagatavota: septembris 2014

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi, levdērojot pamatīgu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbildīgs par pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku. Pārlecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr.) TIEX-DI855R NOE tulkojums.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88