

Disboxid 961 EP-Grund


Caurspīdīgi, ātri reaģējoši divkomponentu epoksīda šķidrie sveķi minerālu grīdu virsmu gruntēšanai un skrāpējuma špaktelēšanai.



Produkta apraksts

| | |
|----------------|--|
| Pielietojums | Kā gruntējums un skrāpējuma špaktelējums uz minerālām pamatnēm zem grīdas pārklājuma. Kā saistviela Disboxid 946 javas kvarcam grīdlīstu veidošanai un lūzuma vietu reprofilēšanai. |
| Īpašības | <p>Norāde: Nav piemēroti nosedzošam pārklājumam.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ labi sacietē arī 10 °C ■ izturīgi pret atmosfēras ietekmi ■ ar ilgstošu noturību pret mitruma noslodzi ■ ar labu izturību pret ķīmikālijām ■ atbilst EN 1504-2 un DIN V 18026 prasībām: Betona virsmu aizsardzības sistēmas |
| Materiāla bāze | 2K-šķidrie epoksīda sveķi ar zemu viskozitāti, nesatur šķīdinātājus saskaņā ar Vācijas celtniecības ķīmiju. |
| Iepakojums | 25 kg iepakojums (masa 16,67 kg kanna, cietinātājs 8,33 kg spainis). 600 kg iepakojums (masa 200 kg muca(2 x), cietinātājs 200 kg muca(1 x)). |
| Krāsu toņi | Caurspīdīgi. Pigmentējami ar Disboxid 980 NEFA@POX- krāsu pastām. Iespējamās krāsu toņu izmaiņas UV staru un klimatisko apstākļu iedarbībā. Organiskās krāsvielas (piem. kafija, sarkanvīns, vai lapas), kā arī dažādas ķīmikālijas (dezinfekcijas līdzekļi, skābes) var izraisīt krāsu toņu izmaiņas. Taču pārklājuma funkcionalitāte ar to netiek traucēta. |
| Uzglabāšana | Vēsā, sausā vietā, bet sargāt no sala. Oriģināli slēgtā iepakojumā uzglabāšanas garantija 1 gads. Zemākās temperatūrās materiālu pirms iestrādes uzglabāt apm. 20 °C. |
| Tehniskie dati | <ul style="list-style-type: none"> ■ Blīvums: Apm. 1,1 g/cm³ ■ Sausā slāņa biezums: Apm. 95 μm/100 g/m² ■ Cietība pēc Koenig metodes: Apm. 190 s ■ Cietība pēc Shore (A/D): Apm. D 81 ■ Spiedes pretestība: Apm. 65 N/mm² |

Iestrāde



Piemērotas pamatnes

Visas minerālās pamatnes. Pamatnei ir jābūt ar labu nestspēju, cietai, izturīgai, formas ziņā stabilai, bez atlupušām daļām, putekļus nesaturošai, bez eļļām, taukiem, gumijas nospiedumiem vai citām atdaloši ietekmējošām daļiņām. Cementu saturošām, ar sintētisko materiālu bagātinātām izlīdzinošām masām ir jāpārbauda to saderība, nepieciešamības gadījumā uzklājot paraugklājumu. Pamatnes virsmas stiepes stiprībai vidū jābūt 1,5 N/mm². Mazākā atsevišķā vērtība nedrīkst būt mazāka par 1,0 N/mm². Virsmai ir jābūt sasniegušai savu izlīdzinošo mitrumu: Betons un cementa klons – maks. 4 masas %. Nav pieļaujams kāpjošs mitrums.

Pamatnes sagatavošana

Izmantojot atbilstošas metodes, tādas kā lodīšu strūklu vai frēzēšanu, pamatni sagatavot tā, lai tā atbilstu augstāk minētajiem nosacījumiem. Izdrupušās vietas un caurumus virsmā aizpildīt ar Disbocret® PCC vai ar Disboxid EP sērijas javām.

Materiāla sagatavošana

Pievienot pamatmasai cietinātāju. Ar lēni rotējušu maisītāju (maks. 400 apgriezieni/min.) intensīvi maisīt. Pārliet citā traukā un vēlreiz rūpīgi izmaisīt. Ja materiālu jāpigmentē, vispirms pamatmasai jāpievieno krāsu pasta (1 folija maisiņš Disboxid 980 NEFA®POX-krāsu pastas uz 25 kg Disboxid 961 EP-Grund) un jāsamaisa.

Maisījuma attiecība

Pamatmasa: Cietinātājs = 2 : 1 svara daļas.

Uzklāšanas metode

Atkarībā no pielietojuma ar gumijas špakteli, lakošanas birsti, vidēja diegu garuma veltni vai izlīdzināšanas ķelli.

Pārklājuma uzbūve

Gruntējums:

Iejaukt materiālu uzliet uz virsmas un vienmērīgi izlīdzināt ar gumijas špakteli. Lai izvairītos no spīdīgām vietām, pēc tam apstrādāt ar vidēja diegu garuma veltnīti vai lakošanas birsti. Uz vāji uzsūcošām pamatnēm materiālu var atšķaidīt maksimāli ar 15 svara-% Disboxid 419 Verdünner. Šādā gadījumā jāpārbauda par pietiekošu ventilāciju. Svaigu gruntējumu nepieciešamības gadījumā var pārkaisīt ar smiltīm.

Pārklājumiem ar pretslīdes efektu, kas tiek uzklāti ar rullīti, uzklāšanai izmanto Disboxid 943/944 iekaisāmās kvarca smiltis. Sekojošos pārklājumus, ko uzklāj ar špakteli pārkaisa ar Disboxid 942 Mischquarz. Gruntējumu, kas nav pārkaisīts 24 stundu laikā jāapstrādā ar sekojošo pārklājumu.

Skrāpējuma špaktelējums:

Līdzēnas, smalki raupjas pamatnes

Špakteles masu izveidot no

Disboxid 961 EP-Grund, 1 svara daļa

Disboxid 942 Mischquarz, 1,5 svara daļas

Neīdzēnas, raupjas pamatnes

Špakteles masu izveidot no

Disboxid 961 EP-Grund, 1 svara daļa

Quarzsand, 1,5 svara daļas

(Disboxid 942 Mischquarz + Disboxid 943 Einstreuquarz 1 : 1 maisījums) Špakteles masu uzliet uz gruntētas virsmas. Vienmērīgi izlīdzināt ar izlīdzināšanas ķelli. Beigās atgaisot ar adatu rullīti. Gatavo skrāpējuma špaktelējumu nepieciešamības gadījumā var pārkaisīt ar smiltīm. Ļoti porainas un raupjas pamatnes pirms pārklāšanas ar skrāpējumu špaktelējumu gruntēt ar Disboxid 961 EP- Grund.

Grīdlistes (5cm rādiusā)

Grīdu virsmas gruntēt tā, kā tas ir aprakstīts punktā 1. Javu izveidot no

Disboxid 961 EP-Grund, 1 svara daļa

Disboxid 946 Mörtelquarz, 10 svara daļas

Svaigo materiālu ar atbilstoša darbarīka palīdzību, piem., grīdlistu ķelli, iebūvēt kā grīdlisti 5 cm rādiusā.

Pārklājuma uzbūve saskaņā ar OS 8

Skatīt Disboxid autostāvvietu sistēmas OS 8 atgādni.

Patēriņš

| | |
|--|-------------------------------|
| Gruntējums | Apm. 200–400 g/m ² |
| Skrāpējuma špaktelējums smalki raupjām, līdzēnām pamatnēm: | |
| Disboxid 961 EP-Grund | Apm. 660 g/mm/m ² |
| Disboxid 942 Mischquarz | Apm. 1 kg/mm/m ² |
| raupjām, neļudām pamatnēm | |
| Disboxid 961 EP-Grund | Apm. 660 g/mm/m ² |
| Disboxid 942 Mischquarz | Apm. 500 g/mm/m ² |
| Disboxid 943 Einstreuquarz | Apm. 500 g/mm/m ² |
| Grīdlistes | |
| Disboxid 961 EP-Grund | Apm. 1,50 g/m |
| Disboxid 946 Mörtelquarz | Apm. 1,5 kg/m |

Iestrādes ilgums

Pastāvot 20 °C un 60 % relatīvajam gaisa mitrumam, apm. 20 minūtes. Augstāka temperatūra saīsina, zemāka - pagarina saistīšanās laiku.

| | |
|-----------------------|---|
| Iestrādes nosacījumi | Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: Vismaz 10 °C, maks. 30 °C. Relatīvais gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 80 %. Pamatnes temperatūrai būtu vienmēr jābūt vismaz 3 °C virs rāsas punkta. |
| Pārkrāsojams pēc: | Žūšanas laikam starp klājumiem, pastāvot 20 °C, būtu jābūt vismaz 8 stundām. Ja žūšanas laiks ir ilgāks, iepriekšējā klājuma virsmu ir jānoslīpē, ja tā nav tikusi pārkaisīta ar smiltīm. Norādīto laika periodu augstāka temperatūra saīsina un zemāka - pagarina. |
| Žūšana/ žūšanas laiks | Ja gaisa temperatūra ir 20 °C un relatīvais mitrums 60 %, tad var tikt noslogota ejot pēc apm. 16 stundām. Pēc 3 dienām virsma var tikt mehāniski noslogota, pēc 7 dienām krāsojums ir pilnībā sacietējis. Zemākās temperatūrās žūšanas laiks pagarinās. Sacietēšanas laikā (apm. 24 St., pastāvot 20 °C) uzklāto materiālu sargāt virsmu no mitruma. Pretējā gadījumā var tikt bojāta virsma un mazināta saķere. |

Norādes

| | |
|--|---|
| Atzinums | <ul style="list-style-type: none"> ■ 1-1092 Pārbaudes sertifikāts OS 8 ■ 1-1192 Uzliesmojamības pārbaude saskaņā ar DIN EN13501 Bfl-s1 ■ Pārbaudes institūts Hoch, Fladungen |
| Drošības norādes | <p>Komerčiālai iestrādei paredzēts produkts. <i>Pamatmasa</i>: uzliesmojoša. Kairina acis un ādu. Saskaņoties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu. Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Sargāt no uguns - nesmēķēt. Izvairīties no tvaiku vai aerosolu ieelpošanas. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm. Aizliegts izliet kanalizācijā. Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Satur epoksīdu saturošus savienojumus. Ievērot ražotāja norādes (drošības datu lapā).</p> <p>Cietinātāji: Kaitīgs ieelpojot. Kaitīgs norijot. Rada apdegumus. Saskaņoties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu. Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.</p> <p>Aizliegts izliet kanalizācijā. Šo produktu vai iepakojumu likvidē bīstamo atkritumu savākšanas vietā vai īpašā atkritumu savākšanas vietā. Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt marķējumu) Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.</p> |
| Likvidācija | Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrās un sacietējušas materiālus likvidēt kā krāsu un laku atkritumus, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas. |
| ES robežvērtība GOS (gaistošo organismu saturam) | Šīnī produktā (Kat. A/j): 500 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 310 g/l GOS. |
| Gis-kods | RE 2 |
| CE-apzīmējums | <p>EN 13813 EN 13813 norma "Klona javas, klona masas un kloni - klona javas un klona masas- īpašības un prasības" nosaka prasības tām klona javām, kas jāizmanto grīdu konstrukcijām iekšdarbos. Šī norma attiecas arī uz mākslīgo sveķu pārklājumiem un lakojuumiem.</p> <p>EN 1504-2 EN 1504-2 „Produkti un sistēmas betona nesošo konstrukciju aizsardzībai - 2. daļa: Virsmu aizsardzības sistēmas betonam" nosaka prasības virsmu aizsardzības metodei. Produktus, kas atbilst šai normai, ir jāapzīmē ar CE-apzīmējumu Apzīmējums tiek uzklāts uz iepakojuma, kā arī atbilstošā atzīmju žurnālā CE apzīmējumiem, ko var atrast Internetā www.caparol.de. Jomās, kur svarīga ir būves konstrukcijas noturība Vācijā, ir spēkā papildus normas. Atbilstība tiek dokumentēta ar Ū zīmi uz iepakojuma. Turklāt to vēl apliecina 2+ atbilstības pierādīšanas sistēma ar pārbaudēm un kontroli no ražotāja un atzītu pārbaudes iestāžu (Notified Body) puses.</p> |
| Tehniskā konsultācija | Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu ārējā dienesta speciālistiem - mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju. |

T Tehniskā informācija TIEX-961 · Sagatavota: septembris 2014

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, piercejs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku. Pārlecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr.) TIEX-961 tulkojums.