

Capatect-OrCa-Gewebe

Speciāls siets nedegošai Capatect siltumizolācijas OrCa sistēmai (Carbon DarkSide sistēma).

Produkta apraksts


Pielietojums	Armēšanas siets Capatect siltumizolācijas sistēmai Or Ca ievietošanai Capatect OrCa špaktelē.
Īpašības	<ul style="list-style-type: none"> - nedegošs - izturīgs pret nobīdi - izturīgs pret stiepi - acs platums apm. 3,5 x 3,8mm
Iepakojums	50m rullis, 1100mm platums
Krāsu toņi	Antracīta oranžs.
Uzglabāšana	Uzglabāt sausā vietā.
Tehniskie dati	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sākuma stiepes stiprība: šķērē un audos: ≥ 2000 N/5cm ■ Uz virsmu attiecināma masa: apm. $160 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$ saskaņā ar DIN 53854
Produkta-Nr.	653

Iestrāde

Patēriņš	$1,1 \text{ m}^2/\text{m}^2$
Montāža	Capatect-OrCa-špakteles armēšanas masu sieta platumā uzklāt uz siltinājuma plākšņu virsmas, 2/3 no nepieciešamā biezuma un iespiest Capatect-OrCa-sietu bez rievām. Blakus esošās loksnes pārlaidumu vietās pārklāt par apm. 10 cm. Pēc tam uzklāt špakteli, izmantojot metodi „slapjš slapjā” tā, lai ir nodrošināta visas virsmas pārklāšana. Armēšanas slāņa biezums ir 4-5mm.

Norādes

Likvidācija	Capatect-OrCa-audumu likvidēt kā jauktus celtniecības un nojaukšanas atkritumus.
Klientu serviss	SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv • Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)



Tehniskā informācija TIEX-653 · Sagatavota: jūnijs 2017

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi, levdējot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku. Pārlecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. J TIEX-653 tulkojums.