

Capalac LackSpachtel

Laukumu un visas virsmas špaktele ārdarbiem un iekšdarbiem.

Produkta apraksts

| | |
|----------------|--|
| Pielietojums | Špaktelēšanas darbiem uz koka, gruntēta metāla un nesārmainiem apmetumiem. |
| Īpašības | <ul style="list-style-type: none"> ■ ātri žūstoša ■ ar labu pildspēju ■ mazs rukums ■ tieši pārkrāsojama |
| Materiāla bāze | Mākslīgo sveķu kombinācija |
| Iepakojums | 250g tūbiņa, 800g bundža |
| Krāsu toņi | Balts |
| Uzglabāšana | Vēsā, sausā vietā, sargāt no sala. |
| Tehniskie dati | ■ Blīvums: apm. 1,9 g/cm ³ |

Pielietošanas jomu noteikšana
atbilstoši tehniskajai informācijai
Nr.606

| iekšdarbi 1 | iekšdarbi 2 | iekšdarbi 3 | ārdarbi 1 | ārdarbi 2 |
|---|-------------|-------------|-----------|-----------|
| ○ | ○ | ○ | + | + |
| (-) nav piemēros / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots | | | | |

Iestrāde

| | |
|-----------------------|---|
| Piemērotas pamatnes | Gruntēts koks, metāls un nesārmaini apmetumi ar pietiekoši labu cietību. Ārdarbos uz koka veikt tikai poras aizpildošu špaktelējumu vai mazu defektu vietu izlabošanu. Ārdarbos nav pieļaujama visas virsmas špaktelēšana uz koka būvdetaļām saskaņā ar BFS atgādni Nr. 18. Uz metāla virsmām ārdarbos izlabot tikai nelielas defektu vietas. Uz apmetuma virsmām pielietot tikai iekšdarbos. |
| Pamatnes sagatavošana | Pamatnei jābūt sausai, tīrai un nestspējīgai. |



| Pamatne | Gruntējums |
|----------------------------------|--|
| Neapstrādāts koks | Capalac Vorlack Capalac Holz-Imprägniergrund (tikai ārdarbos) |
| Veci krāsojumi ar labu nestspēju | Capalac Vorlack vai Disbon 481 EP-Uniprimer |
| Dzelzs, tērauds | Capalac Rostschutzgrund vai Capalac AllGrund |
| Nesārmainas apmetuma virsmas | Caparol OptiGrund E.L.F. |

Uzklāšanas metode

Pārklājuma uzbūve

Iestrādes nosacījumi

Žūšana/ žūšanas laiks

Iestrāde:
Capalac LackSpachtel var uzklāt vairākās kārtās vienas iestrādes dienas laikā, izmantojot špakteles uzklāšanas darbarīku. Uzmanīties, lai slapjā slāņa biežums nepārsniegtu 700 µm dienā. Špaktelējot atsevišķus laukumus, pirms nobeiguma pārklājuma virsmu nepieciešams iepriekš nokrāsot.

Capalac LackSpachtel pārklājams ar Caparol markas mākslīgo sveķu vai akrila sveķu krāsām.

Iestrādes temperatūra:
Minimālā temperatūra materiālam, apkārtējam gaisam un pamatnei - 15°C, maksimālā temperatūra - 30°C

Pie 20°C un 60% relat. gaisa mitruma: ja maksimālais mitrā slāņa biežums uzklāšanas dienā bijis līdz 700 µm, virsma pārkrāsojama pēc vienas nakts žūšanas.

Norādes

Uzmanību

Likvidācija

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu) saturam

Produkta krāsu un laku kods

Klientu serviss

Sargāt no bērniem. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Aizliegts izliet kanalizācijā, ūdeņos vai augsnē. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni un ziepēm. Sīkāka informācija: skat. drošības datu lapu.

Otrreizējai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Iepakojumus ar matreiāla atlikumiem nodot vecu krāsu/laku nodošanas punktā.

Produkts nav pakļauts GOS (gaistošo organisko savienojumu) ierobežojumam.

M-DF02

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv • Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskā informācija TIEX-094 · Sagatavota: februāris 2015

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi, levdējot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku. Pārlecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. J TIEX-094 tulkojums.