

CAPAROL Samtex 10

Zīdaini matēta dispersijas krāsa. Mitrās berzes klase 1.



Produkta apraksts

Pielietojums	Zīdaini matētam nobeiguma pārklājumam īpaši noslogojamām virsmām iekštelpās. Piemērota plānas kārtas krāsojumam, paredzēta īpaši gludām sienām. Samtex 10 būs piemērots virsmas struktūru saglabājošiem pārklājumiem uz strukturētām pamatnēm, tādām, kā raupjo šķiedru un strukturētas tapetes, kā arī Capaver stikla šķiedru tapetēm vai gludām virsmām viesnīcu, slimnīcu un citu sabiedrisko ēku telpās ar augstu mehānisku noslodzi. Neatstāj nospiedumus.
Īpašības	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pirmā mitrās berzes klase ■ Saglabā virsmas struktūru ■ Viegli uzklājama ■ Izturīga pret mājāsaimniecības tīrīšanas/dezinficējošiem līdzekļiem bez spirta
Materiāla bāze	Polimēra dispersija
Iepakojums	Bāze 1: 1,25l, 2,5l, 10 l; Bāze 3: 1,175l, 9,4 l;
Krāsu toni	Balta (Bāze 1) var lietot arī netonētu. Caurspīdīga (Bāze 3). Bāzi 3 izmantot tikai tonētu. CAPAROL Samtex 10 var tonēt, izmantojot ColorExpress tonēšanas sistēmu, atbilstoši visām pieejamajām toņu kolekcijām. Pirms uzklāšanas pārbaudiet tonēto produktu, lai izvairītos no krāsu atšķirībām. Spilgti, intensīvi krāsu toni, piemēram, dzelteni, oranži un sarkani, var būt ar vāju segtspēju. Tāpēc šādos gadījumos ieteicams izmantot piemērotu grunts krāsu (piem. Caparol SamtGrund), tonētu līdzīgā gaišākā tonī.
Spīduma pakāpe	Zīdaini matēta, 10
Uzglabāšana	Vēsā vietā, sargāt no sala. Nevērtīgi aizvērtu vai nepilnu taru un/vai tonētu produktu nevar ilgstoši uzglabāt. Tonētu produktu izlietot vienas krāsošanas sezonas laikā.
Tehniskie dati	<p>Parametri atbilstoši EN 13 300: Tonēšanas rezultātā ir iespējamas nobīdes tehniskajos parametros.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitrās berzes klase: 1. klase, saskaņā ar EN-13 300 ■ Kontrastu attiecība: Segtspējas klase 2 pie patēriņa apm., 8m²/l ■ Maksimālais grauda lielums: smalks (< 100 μm) ■ Blīvums: apm. 1,4 g/cm³ ■ Difūzijas ekvivalents gaisa slāņa augstums s₀H₂O: Sd-vērtība<0,2 m
Norāde	Piemērotība saskaņā ar Tehnisko informāciju Nr. 606 Definētās izmantošanas jomas



iekšdarbi 1	iekšdarbi 2	iekšdarbi 3	ārdarbi 1	ārdarbi 2
+	+	+	-	-
(-) nav piemērots / (0) nosacīti piemērots / (+) piemērots				

Iestrāde

Piemērotas pamatnes
Pamatnes sagatavošana

Virsmai ir jābūt tīrai, gludai, sausai un bez krāsojumu atgrūdošām vielām.

Gatava špaktelēta virsma: Izmantot gruntskrāsu Caparol SamtGrund. Noslēdzošajam slānim izmantot CAPAROL Samtex 10.

Grupu PI (kaļķa-cementa) un PII (cementa) apmetumi: Stingrus, tīrus apmetumus var apstrādāt bez iepriekšējas sagatavošanas. Rupji porainus, smilšainus, uzsūcošus apmetumus gruntēt ar Caparol OptiSilan Tiefgrund vai CapaSol Konzentrat.

Ģipša un gatavie apmetumi. Grupa P IV un P V: Gruntēt ar Caparol Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund. Ģipša apmetuma spīdīgo virskārtu noslīpēt un gruntēt ar Caparol Dupa Putzfestiger.

Ģipša starpsienu bloki: Stipri uzsūcošas virsmas gruntēt ar Caparol OptiSilan Tiefgrund. Stipri blīvas virsmas gruntēt ar sasaisti uzlabojošo gruntskrāsu Caparol Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund.

Ģipškartona plāksnes: Gruntēt ar Caparol Haftgrund EG, Caparol SamtGrund vai CapaSol Konzentrat. Ģipškartona plāksnes ar iespējamiem ūdeni šķīstošo krāsojošo vielu izdalījumiem gruntēt ar Caparol AquaSperrGrund fein.

Betons: Attīrīt no iespējamām krāsojumu atgrūdošām vielām, tādām, kā putekļi, krīts, netīrumi u.c. Gruntēt ar OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund vai Sylitol 111 Konzentrat.

Krāsojumi ar labu nestspēju: Matētus, vāji uzsūcošus krāsojumus krāsot bez gruntēšanas. Spīdīgus krāsojumus padarīt matētus un gruntēt ar Caparol-Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund.

Vāji saistīti krāsojumi: Emalju un krāsu pārklājumus notīrīt. Vāji uzsūcošas, līdzenas virsmas gruntēt ar Caparol Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund. Rupji porainas, smilšainas virsmas, uzsūcošas virsmas gruntēt ar Caparol OptiSilan Tiefgrund vai CapaSol RapidGrund vai CapaSol Konzentrat. Vāji saistītus minerālkrašu krāsojumus mehāniski notīrīt un gruntēt ar Caparol Dupa-Putzfestiger.

Krāsojumi ar limes krāsu: Pēc iespējas nomazgāt. Gruntēt ar Caparol Dupa-Putzfestiger.

Nekrāsotas struktūrtapetes: Krāsot bez gruntēšanas. Vai spilgtu toņu gadījumā, labākai segtspējai izmantot attiecīgu gruntskrāsu.

Virsmas ar tapešu pārklājumu: Vāji saistītās tapetes notīrīt, gruntēt ar Caparol Dupa-Putzfestiger.

Pelējušas virsmas: Pelējumu vai sēnīti notīrīt mehāniski vai ar ūdens un tvaika strūklu. Virsmu apstrādāt ar Capatox, ļaut pilnībā nožūt. Gruntēt atkarībā no virsmas īpašībām un materiāla. Stipri bojātas virsmas krāsot ar Indeko-W vai Fungitex-W.

Virsmas ar nikotīna, ūdens, rūsas, tauku plankumiem: Nikotīna, rūsas, tauku plankumus mazgāt ar ūdeni, kuram pievienots mazgāšanas līdzeklis, ļaut labi nožūt. Gruntēt ar izolējošo grunti Caparol AquaSperrGrund fein. Stipri netīrām virsmām pielietot Caparol izolējošās krāsas, piem. Caparol Dupa-inn No. 1.

Koka virsmas: Krāsot ar Capacryl vai CapaWood sērijas produktiem.

Izdrupumi: Pēc atbilstošas sagatavošanas, labot virsmu ar Caparol iekšdarbu špaktelēm. Pēc vajadzības pirms krāsas uzklāšanas virsmu slīpēt un gruntēt.

Uzklāšanas metode
Pārklājuma uzbūve

Ar otu, rullīti vai smidzinot.

Ieteicamie bezgaisa smidzināšanas parametri:

Sprausla	Izsmidzināšanas spiediens	Atšķaidīšana
Standarta 517	200 bar	0-5%
HEA 515-517	150-180 bar	0%

Patēriņš

Krāsojot vienā kārtā gludu virsmu, produkta patēriņš ir apm. 100 ml/m². Ja virsma ir nelīdzena, tad patēriņš attiecīgi palielinās. Precīzu patēriņu nosaka, veicot proves krāsojumu.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA D015D-OE

Iestrādes nosacījumi	Zemākā pieļaujamā uzklāšanas temperatūra: +5° gaisā un virsmai.
Žūšana/ žūšanas laiks	Pie +20°C temperatūras un 65% relatīvā gaisa mitruma, nākamos kārtu var klāt pēc 2-4 stundām, ja pārklājums uz tausti ir "saus un silts". Ja pārklājums joprojām ir vēss, pagaidiet ilgāk. Pie zemākas temperatūras un augstāka gaisa mitruma, žūšanas process attiecīgi pagarinās, bet pie augstākas temperatūras, zemāka mitruma, tas saīsina. Neļaujiet virsmai izžūt pārāk ātri. Pilnībā sacietējis krāsojums ir pēc apm. 3 dienām.
Norāde	Lai novērstu robežkontūru veidošanos starp vienas kārtas krāsojumiem, krāsošanu veikt vienā paņēmienā.

Norādes

Atzinums	Tests noturībai pret sadzīves tīrīšanas līdzekļiem un dezinfekcijas līdzekļiem uz ūdens bāzes.
Uzmanību	Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Sastāvā ietilpst 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2Hizotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju. Sīkāka informācija: skat. drošības datu lapu.
Likvidācija	Atbrīvojies no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.
ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam	(Kat. A/a): 30 g/l (2010). Produkts satur maks. 1 g/l GOS.
Sastāvā esošo vielu deklarācija	Polivinilacetāta sveķi, titāna dioksīds, silikāti, ūdens, piedevas, konservanti.
Klientu serviss	SIA DAW Baltica , Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72. E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Tehniskā informācija TIEX-D015D-OE - Sagatavota: marts 2026

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi, levdērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, piercejs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku. Pārlecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. J TIEX-D015D-OE tulkojums.

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72. E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv