

Capatect-Gewebe-Eckschutz 656, 657

Stūru armēšanas profils ar integrētu armēšanas sietu Capatect fasāžu sistēmām



Produkta apraksts

Pielietojums	Ātra un droša precīzu stūru veidošana Capatect fasādes sistēmās.
Īpašības	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stikla šķiedras auduma stūris ar iekšējo PVH stūri ■ Precīza stūru izveide ■ Stūru un logu ailu izveide vienā darba piegājenā ■ Integrēts, tāds pats stiklšķiedras siets, kā virsmas armēšanai
Iepakojums	Iepakojumā 50 gab x 2,5 m = 125 m
Krāsu toņi	Plastikāta stūris balts, siets oranžs
Uzglabāšana	Sausā vietā, uz līdzenas pamatnes, bez spriedzes, sargāt no ilgstošas saules iedarbības un mehāniskas slodzes.

Produkta Nr.	Malu garums	Plastikāta elementa izmēri
656/03	100x150 mm	20x30 mm
657/03	100x230 mm	20x20 mm

Iestrāde

Pamatnes sagatavošana	Siltumizolācijas stūra malām jābūt taisni nogrieztām, tīrām, sausām, stingrām, izturīgām un bez atdalošām vielām. Siltumizolācijas plātņu savienojumam jābūt pietiekami precīzām.
Patēriņš	1.1 m/m
Iestrādes nosacījumi	Iestrādes un žūšanas laikā apkārtējās vides un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5° C un augstāka par +30° C. Šajā kontekstā mēs atsaucamies uz komentāru ATV DIN 18345 punktu 3.1.3 nepiemēroti klimatiskie apstākļi.
Montāža	Uzklājiet armēšanas maisījumu auduma sloksnes platumā malas zonā. Iespiediet Capatect auduma stūra armēšanas profilu un izlīdziniet armēšanas masu. Stiklšķiedras sloksņu savienojumu vietās veidojiet aptuveni 10 cm pārklājumu. Attiecīgi šajā zonā izgrieziet iekšējā stūra plastikāta profila daļu. Noņemiet stiebrojuma maisījumu. Lai izveidotu logu ailes, tiek piegriezta viena sieta mala, lai tā atbilstu ailes dziļumam. Uzklājot armēšanas slāni, virsmas armēšanas sietu Capatect Gewebe 650 ieklāt līdz profilam, neatlocīt ap stūri. Stūra aizargprofila un virsmas armēšanas sieta salaidumā vietās veidot vismaz 10cm pārklājumu.



Norādes

Likvidācija

Materiāla atlikumi jālikvidē atbilstoši EAK 101103 (veci stikla šķiedras materiāli) vai EAK 170704 (jauktie celtniecības un nojaukšanas atkritumi).

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskā informācija TIEX-656 · Sagatavota: decembris 2022

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi, ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku. Pārlecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. J TIEX-656 tulkojums.

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • tālr. +371 675 000 72 • e-pasts: info@daw.lv • www.caparol.lv