

Capalac Seidenmatt-Buntlack

Zīdains matēta, bezaromāta alkīda sveķu emalja iekšdarbiem un ārdarbiem.



Produkta apraksts

Pielietojums

Augstvērtīga celtniecības emalja zīdains matētam finiša vai nobeiguma krāsojumam uz tilpumā nemainīgām koka būvdaļām, metāla un cietā PVC, paredzēta iekšdarbos un ārdarbos. Der arī siltā ūdens sildelementiem, izņemot baltos toņus. Balstoties uz materiāla tipisko aromāta veidošanos no alkīda sveķu lakām, iekšdarbu lielu laukumu pārklāšanai iesakām izmantot Capacryl PU-Satin.

Īpašības

- bezaromāta šķīdinātājs
- ļoti laba krāsas un spīduma stabilitāte
- ilgs iestrādes laiks
- ļoti laba noturība
- ļoti laba segstspēja, malu noseģšana
- augsta izturība pret triecieniem un grūdieniem
- viegli iestrādājama
- ātri žūstoša
- izturīga pret mājāsaimniecības tīrīšana slīdcekļiem un īslaicīgu skābju un sārmu iedarbību

Materiāla bāze

PU alkīda sveķi, satur šķīdinātājus, bez aromāta.

Iepakojums

Standarta krāsu toņi:

375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

ColorExpress sistēmā tonējamie toņi:

375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

Krāsu toņi

Gatavie toņi: Balts, RAL 7001 Sudrabpelēks, RAL 7016 Antracīts, RAL 7035 Gaiši pelēks, RAL 9001 Krēmīgi balts, RAL 9005 Melns, RAL 9006 Spilgti balts

Pārējie toņi tonējami ColorExpress sistēmā.

Vāji sedzošu toņu, tādu kā sarkans, oranža, dzeltens gadījumā iesakām uzklāt gruntskārtu atbilstošā tonī.

Norāde: Intensīvu un tumšu krāsu toņu gadījumā uz pārklājuma virsmas var rasties pigmentu izsmērējumi, tāpēc nepieciešamības gadījumā uzklājiet caurspīdīgu lakas kārtiņu ar Capalac Kunstharz-Klarlack.

Gaišu un baltu toņu gadījumā, pateicoties izstrūkstošai gaismas iedarbībai (UV starojums), siltumam un ķīmiskām iedarbībām, tādām kā amonjaka tvaiki no tīrīšanas līdzekļiem, līmes krāsojumiem vai blīvummateriāliem, uz virsmas var veidoties dzeltējums. Šis dzeltējums ir materiālam tipisks un nenorāda uz produkta defektu.

Krāsas toņa izturība saskaņā ar BFS atgādni Nr. 26:

Saistviela: klase B

Pigmentējums: grupa 1 līdz 3, atkarībā no krāsu toņa



TEHNISKĀ INFORMĀCIJA 060

Spīduma pakāpe

Zīdaini matēta

Uzglabāšana

Vēsā vietā
Iepakojumu uzglabāt cieši noslēgtu.

Tehniskie dati

■ Blīvums: apm. 1,0–1,2 g/cm³. at, atkarībā no krāsu toņa

Pielietošanas jomu noteikšana
atbilstoši tehniskajai informācijai
Nr.606

iekšdarbi 1	iekšdarbi 2	iekšdarbi 3	ārdarbi 1	ārdarbi 2
○	○	○	+	+
(-) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots				

Iestrāde

Piemērotas pamatnes

Gruntēts un iepriekš krāsots koks, metāls un cietais PVC
Pamatnei jābūt tīrai, nestspējīgai, sausai un bez saķeri mazinošām vielām. Koksnes mitrums tilpumā nemainīgām koka būvdetaļām nedrīkst pārsniegt 13%.

Pamatnes sagatavošana

Noslīpēt un notīrīt gruntētās virsmas.

Uzklāšanas metode

Norādes izsmidzināšanai:

	Sprauslas Ø	Spiediens	Atšķaidīšana	Materiāla uzsildīšana
Aircoat-TempSpray*	0,009–0,013 collas	150 bar	neatšķaidīts	35 °C
Augstspiediena izsmidzināšana (tikai RAL 9006)	1,6 mm	2,5 bar	+10 % Capalac PU-Härter un nepieciešamības gadījumā 25–30 % AF-Verdüner	20 °C

* nav piemērots metāliskiem toņiem RAL 9006

Iestrāde:

Capalac Seidenmatt-Buntlack var uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzinot. Pirms lietošanas kārtīgi izmaisīt. Izsmidzināšana ir iespējama ar Aircoat piegādes konsistencē, uzsildot materiālu (TempSpray).

Iestrāde krāsu toņiem RAL 9006:

Optiski vienmērīgas virsmas iegūšanai iestrādājams tikai izsmidzinot, izmantojot augstspiediena izsmidzināšanas tehniku. Uz lielām blakus esošām virsmām tik un tā var veidoties nevienmērīga virsmas optika.

Tonim RAL 9006, atkarībā no uzklāšanas tehnikas, iespējamas krāsas toņa neprecizitātes.

Capalac Seidenmatt-Buntlack krāsu tonim RAL 9006 jāpievieno 10 % PU-Härter! Capalac Seidenmatt-Buntlack krāsu tonis RAL 9006 ir divkomponentu speciālā emalja.

Noteikti ievērot Capalac PU-Härter Tehniskajā informācijā minētās drošības norādes.

Pārklājuma uzbūve

Pamatne	Pielietojums	Pamatnes sagatavošana	Impregnēšana	Gruntēšana	Starpklājums	Nobeiguma klājums	
Koks, kokmateriāls	iekšdarbi	noslīpēt	–	Capalac Vorlack	ja nepieciešams Capalac Seidenmatt-Buntlack	Capalac ²⁾ Seidenmatt-Buntlack	
Koka būvdetaļas	ārdarbi	BFS Nr. 18	Capalac HolzschutzGrund	Capalac Vorlack	Capalac Seidenmatt-Buntlack		
Tērauds, metāls	iekšdarbi	noņemt rūsu/notīrīt	–	Capalac AllGrund	ja nepieciešams Capalac Seidenmatt-Buntlack		
	ārdarbi	noņemt rūsu/notīrīt	–	2 x Capalac AllGrund	Capalac Seidenmatt-Buntlack		
Cinks	iekšdarbi	BFS Nr. 5	–	Disbon 481 EP-Uniprimer vai Capalac AllGrund	ja nepieciešams Capalac Seidenmatt-Buntlack		
	ārdarbi	BFS Nr. 5	–	Disbon 481 EP-Uniprimer vai 2 x Capalac AllGrund	Capalac Seidenmatt-Buntlack		
Alumīnijs	iekšdarbi	BFS Nr. 6	–	Capalac AllGrund	ja nepieciešams Capalac Seidenmatt-Buntlack		
	ārdarbi	BFS Nr. 6	–	Capalac AllGrund	Capalac Seidenmatt-Buntlack		
Cietais PVC	iekšdarbi/ ārdarbi	BFS Nr. 22	–	Capalac AllGrund	ja nepieciešams Capalac Seidenmatt-Buntlack		
Vecie krāsojumi ar labu nestspēju	iekšdarbi/ ārdarbi	pieslīpēt/apstrādāt ar sārmu	– ¹⁾	Capalac AllGrund ¹⁾	ja nepieciešams Capalac Seidenmatt-Buntlack		
Nepārklāti radiatoru radiatori	iekšdarbi	noņemt rūsu/notīrīt	–	Capalac AllGrund bis 100 °C	Capalac ³⁾ Seidenmatt-Buntlack		³⁾
Rūpnieciski pārklāti radiatoru radiatori	iekšdarbi	pieslīpēt	–	Disbon 481 EP-Uniprimer	Capalac ³⁾ Seidenmatt-Buntlack		³⁾

¹⁾ Vecā pārklājuma bojātās vietas apstrādāt iepriekš atbilstoši konkrētajai pamatnei.

²⁾ Intensīvu krāsu toņu gadījumā var rasties pigmentu norīvējums. Nepieciešams uzklāt caurspīdīgu kārtiņu.

³⁾ Uz radiatoriem neuzklāt baltos toņus. Pastāv dzeltējuma risks!

Norāde: Uz pulvera pārklājumiem, Coil-Coating pārklājumiem un citām kritiskām pamatnēm vispirms veikt izmēģinājuma klājumu un pārbaudīt saķeri.

Patēriņš

Patēriņš ml/m ² /klājums	Ar otu	Ar rullīti	Izsmidzinot (Airless)
	70–100	80–110	120

Patēriņa lielumi ir orientējoši, tie var atšķirties atkarībā no pamatnes un tās noslodzes. Precīzam patēriņam veikt paraugpārklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: 5 °C
Relatīvai gaisa mitrums: ≤ 80 %

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma	putekļu sauss	pieskārienu drošs	pārkrāsojams	pārklājams izsmidzinot
pēc stundām	4	8–10	24	8–16

Ja temperatūra ir zemāka un gaisa mitruma procents lielāks, žūšanas laiks ir ilgāks. Krāsu tonim RAL 9006 papildus nepieciešams izmantot Capalac PU-Härter, lai paātrinātu žūšanu. Noteikti ievērot Capalac PU-Härter Tehniskajā informācijā minētās drošības norādes.

Darbarīku tīrīšana

Pēc lietošanas tīrīt ar vaļspirtu vai terpentīna aizvietotāju.

Norādes

Drošības norādes	<p>Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem.</p> <p>Satur: 2-butanona oksīms. Var izraisīt alerģisku reakciju.</p>
Likvidācija	Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotu iepakojumu. Atbrīvojies no taras, saskaņā ar vietējo likumdošanu.
ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam	šajā produktā (Kat. A/d): 300 g/l (2010). Produkts satur maks. 300 g/l GOS.
Produkta krāsu un laku kods	M-LL01
Sastāvā esošo vielu deklarācija	Alkīda sveķi, titāna dioksīds, kalcija karbonāts, pigmenti, silikāti, alifāti, butanona oksīms, piedevas.
Tuvākas norādes	Skat. Drošības datu lapu.
Klientu serviss	SIA DAW Baltica , Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72. E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Tehniskā informācija TIEX-060 · Sagatavota: februāris 2025

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi, levdērojot pamatīgu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku. Pārlecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. J TIEX-060 tulkojums.

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72. E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv