

Capaver® AkkordVlies G45 SP

Neapstrādāts, impregnēts, īpašs stikla šķiedras audums no dabīgām izejvielām špaktelmasu armēšanai iekšdarbos.



Produkta apraksts

Pielietojums	Armēšanas stikla šķiedras audums pilnīgai ieklāšanai Akkordspachtel-fein, Akkordspachtel-mittel, Akkordspachtel-SF, RatioSpachtel vai AkkordLeichtspachtel masās raupju virsmu izlīdzināšanai, rukuma un žūšanas plaisu noseģšanai.								
Īpašības	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nedegošs ■ Izturīgs pret pūšanu ■ Dimensionāli stabils ■ Plaisas sedzošs 								
Materiāla bāze	Stikla šķiedras audums minerālām stikla šķiedrām.								
Piegādes tipi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Apzīmējums</th> <th>Auduma struktūra</th> <th>Svars uz m²</th> <th>Rullļa izmērs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AkkordVlies G45 SP</td> <td>smalks</td> <td>apm. 45 g</td> <td>50 x apm. 1 m</td> </tr> </tbody> </table>	Apzīmējums	Auduma struktūra	Svars uz m ²	Rullļa izmērs	AkkordVlies G45 SP	smalks	apm. 45 g	50 x apm. 1 m
Apzīmējums	Auduma struktūra	Svars uz m ²	Rullļa izmērs						
AkkordVlies G45 SP	smalks	apm. 45 g	50 x apm. 1 m						
Iepakojums	Skat. tabulu "Piegādājamie veidi" - piegādes vienība: atsevišķa kartona kaste								
Uzglabāšana	Capaver sienu pārklājuma materiālus uzglabāt sausā vietā.								
Tehniskie dati	<ul style="list-style-type: none"> ■ Virsmas vienības svars: Skat. tabulu "Piegādājamie veidi" ■ Stikla šķiedras diametrs: 9–12 μm 								
Papildinošie produkti	<ul style="list-style-type: none"> ■ Caparol-Akkordspachtel fein ■ Caparol-Akkordspachtel mittel ■ Caparol-Akkordspachtel SF "plus" ■ Caparol-AkkordLeichtspachtel ■ Caparol RatioSpachtel ■ Caparol-AkkordRollspachtel 								
Norāde	<p>Špaktele Caparol-Akkordspachtel SXL tās viskozitātes dēļ ir mazāk piemērota AkkordVlies G45 SP ieklāšanai. Tāpēc pirms lietošanas veikt paraugklājumu.</p> <p>Capaver stikla šķiedras audumi tiek ražoti no stikla šķiedrām ar diametru > 5 μm un tāpēc neiekļūst plaušās. Tomēr, neskatoties uz stikla daļiņu stipro piesaisti, griežot audumu, pavisam neliels daļiņu daudzums var nonākt gaisā un cilvēkiem ar jutīgu ādu izraisīt niezi, kas pāriet pēc darbu beigšanas.</p> <p>Ar Capaved AkkordVlies G45 SP nevar pārklāt būvniecības dinamiskās plaisas.</p>								



Iestrāde

Pamatnes	Javas grupu PII un PIII minerālie apmetumi, javas grupas PIV ģipša un gatavie apmetumi, ģipškartons, ģipša būvplāksnes, betona virsmas.
Pamatnes sagatavošana	Pamatnei jābūt stingrai, sausai, ar labu nestspēju, tīrai, līdzenai un bez atdalošām vielām. Lietojot Vācijā, ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu, DIN 18363, kā arī Tehnisko informāciju Nr. 650. Zemākā iestrādes temperatūra apkārtējam gaisam un objektam — +5 °C.
Pārklājuma uzbūve	Bagātīgi uzklāt špaktelmasu atbilstošā platumā 2-3 auduma joslām, izķemmēt ar tērauda robaino špakteļi (6 x 6 mm), ievietot Capaver AkkordVlies G45 un vienmērīgi piespiest ar tērauda gludo ķelli un pilnībā nosedzot gludi nošpaktelē, turklāt sānu zonā nepiespiest apmēram 5 cm attālumā līdz nākošajai joslai. Nākamo joslu ieklāt ar pārleidumu apm. 5 cm un piespiest līdz joslas malai. Salaiduma vietā ar asu nazi veikt dubultgriezumu, nogrieztos gabalus noņemt un salaiduma vietu viegli piespiest. Pēc tam salaiduma vietu var apstrādāt un izlīdzināt tāpat kā iepriekš pārējo virsmu.
Patēriņš	1,1m/m ²
Iestrādes nosacījumi	Uzklājot jāievēro, ka ruļļa iekšpusei jābūt vērstai pret sienu.
Norāde	Capaver sienu pārklājumu materiāli tiek rūpīgi pārbaudīti pirms piegādes no rūpnīcas. Tomēr var gadīties atsevišķi ražošanas procesa defekti. Tie ir atzīmēti uz griezumamā un izlīdzināti ar atbilstošām piedevām. Šādi defekti nedod tiesības uz reklamāciju. Pamatā, griežot un ieklājot joslas, jāuzmanās, lai sienas pārklājums, audums vai tapete būtu bez defektiem. Pretenzijas netiek atzītas, ja ir iestrādātas vairāk kā 10 joslas. Reklamācijas gadījumā jābūt norādītiem partijas (Charge) numuriem / kontroles numuriem un artikula numuram / apzīmējumam.

Norādes

Likvidācija	Capaver stikla šķiedras audumus drīkst likvidēt kā celtniecības atkritumus.
Klientu serviss	SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv • Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskā informācija TIEX-851 · Sagatavota: augusts 2020

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi, levdērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku. Pārlecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. J TIEX-851 tulkojums.