

Disbofein 331 Reparaturmörtel

Minerāla remontdarbu java gāzbetonam iekšdarbos un ārdarbiem.



Produkta apraksts

Pielietojums	Gāzbetona lūzuma vietu izlabošanai. Paredzēta defektu un lūzuma vietām ar dziļumu ≥ 5 mm, slāņa biezumam līdz 50 mm.
Īpašības	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ļoti laba noturība ■ Ļoti laba saķere ■ Ātri cietē
Materiāla bāze	Modificēta cementa java
Iepakojums	25 kg maiss
Krāsu toņi	Gaiši pelēka
Uzglabāšana	Sausā vietā. Derīguma termiņš slēgtā oriģināliepakojumā 6 mēneši.
Tehniskie dati	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lielākā grauda izmērs: 3 mm ■ Sausā slāņa biezums: apm. 1.144 kg/m³ ■ Spiedes pretestība: 28 d 4,1 N/mm² ■ Svaigas javas blīvums: 815 kg/m³ ■ Lieces stiprība: 28 d 1,3 N/mm²

Iestrāde

Piemērotas pamatnes	Gāzbetona sienu plāksnes un bloki iekšdarbos un ārdarbos. Pamatnei jābūt sausai, stingrai, bez atdalošām vielām un ar labu nestspēju.
Pamatnes sagatavošana	Noņemt netīrumus. Pamatni samitrināt.
Materiāla sagatavošana	16,75 l ūdens rūpīgi sajaukt ar 25 kg DisboFEIN 331 Reparaturmörtel līdz viendabīgai javas masai. Ievērot iestrādes ilgumu.
Maisījuma attiecība	Sausa java : ūdens = 1 : 0,67 svara daļas
Uzklāšanas metode	DisboFEIN 331 Reparaturmörtel uzklāt ar nerūsējoša tērauda ķelli un nolīdzināt, lielāka slāņa biezuma gadījumā javu izvilkot plānā kārtā vairākās kārtās, pastiprināti piespiežot. Veicot virsmas apstrādi ar restoto rīvdēli, javas virsmu var piemērot gāzbetona raupjumam.
Slāņa biezums	5–50 mm katrs slānis.
Patēriņš	Sausa java apm. 1,0 kg/m ² /mm slāņa biezumam.



Iestrādes ilgums	Apm. 15 min. pie 20 °C un 60% relatīvā gaisa mitruma.
Iestrādes nosacījumi	Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: Min. 5 °C, maks. 30 °C
Žūšana/ žūšanas laiks	Pie 20 °C un 60 % rel. gaisa mitruma virsma ir pārklājama pēc 1 stundas.
Darbarīku tīrīšana	Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Norādes

Drošības norādes	Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Sargāt no bērniem. Neieelpot putekļus/izgarojumus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Glabāt slēgtā veidā. Saturs: cements, portlandcements, ķimikālijas, kalcija dihidroksīds. Slīpējot lietot putekļu aizsargfiltru P2. Produkts satur cementu, un tam ir sārmaina reakcija.
Likvidācija	Produkts pēc sacietēšanas ir jālikvidē drošā veidā atbilstoši vietējai likumdošanai.
Gis-kods	ZP 1
Tuvākas norādes	Skat. Drošības datu lapu. Iestrādājot materiālu, jāievēro Disbon celtniecības aizsardzības iestrādes norādes.
Klientu serviss	SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv • Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskā informācija TIEX-331 · Sagatavota: februāris 2021

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku. Pārlecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. J TIEX-331 tulkojums.