

Supertäck 5

Dziļi matēta krāsa ar augstu segtspēju sienām un griestiem iekšdarbos.



Produkta apraksts

| | |
|----------------|---|
| | Dziļi matēta krāsa ar augstu segtspēju sienām un griestiem iekšdarbos. Piešķir virsmai elegantu matētu izskatu. |
| Pielietojums | Sienām un griestiem iekšdarbos. |
| Īpašības | <ul style="list-style-type: none"> ■ Augsta segtspēja ■ Pieejama Nespri versija priekš uzklāšanas izsmidzinot bez krāsas miglas veidošanās |
| Iepakojums | 1 litrs 3 litri 10 litri |
| Krāsu toņi | Balts S0500-N Silti balts S0502-Y Tonējama ColorExpress sistēmā |
| Spīduma pakāpe | 4-5, dziļi matēta |
| Uzglabāšana | Sargāt no sala |
| Tehniskie dati | Saistviela: Lateksa kopolimērs <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitrās berzes klase: 1.klase ■ Kontrastu attiecība: Segtspējas klase 2 pie patēriņa apm 125ml/m2 vai 8m2/l. |
| Norāde | GOS: ES robežvērtība GOS saturam šajā produktā (kategorija A/a): 30 g/l (2010). Šis produkts satur maks. 30 g/l GOS. Produkts ir marķēts ar ES ekomarķējumu (EU Ecolabel). |

Iestrāde

Piemērota iepriekš krāsotām virsmām kā arī tādām virsmām kā betons, apmetums, ģipškartons, tapetes utml.

Īpaši piemērota vietās, kur nepieciešama dziļi matēta virsma ar labu kopjamību.



| | |
|-----------------------|---|
| Pamatnes sagatavošana | <p>Pirms uzklāšanas pārlicinieties, ka pamatne ir stingra, sausa un brīva no putekļiem un atdalošām vielām.</p> <p>Virsmas ar sliktu saistīšanas spēju nogruntē ar CapaSol LF. Iepriekš krāsotas virsmas mazgāt ar Capaclean Målartvätt.</p> <p>Griestus un sienas ar nikotīna traipiem gruntēt ar IsoSpärr Ultra.</p> <p>Gadījumos, kad nepieciešamas divas krāsas kārtas, pirmajai kārtai var izmantot Supertäck Grund.</p> <p>Supertäck 5 Nespri versija ir paredzēt uzklāšanai izsmidzinot bez krāsas miglas veidošanās ar Caparol Nespray instrumentiem.</p> <p>Uz iepriekš nekrāsotām virsmām jāuzklāj divas krāsas kārtas.</p> |
| Atšķaidīšana | Ūdens |
| Patēriņš | 6-8 m ² /l |
| Iestrādes nosacījumi | Iestrādes temperatūra min. +8 °C |
| Žūšana/ žūšanas laiks | <p>Virisma sausa: 1 stunda</p> <p>Pārkrāsojama: 4 stundas</p> <p>Pilnībā izžuvusi: dažas dienas (pie +23 °C gaisa temperatūras un 50% relatīvā mitruma)</p> |
| Darbarīki | <p>Uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzinot.</p> <p>Ieteicamie parametri uzklāšanai izsmidzinot:</p> <p>Sprausla: 0,017-0,025 collas</p> <p>Spiediens: 150-180 bar</p> <p>Smidzināšanas leņķis: Pēc izvēles</p> <p>Atšķaidīšana: ar ūdeni</p> <p>Priekš Supertäck 5 Nespri ir ieteicami šādi parametri:</p> <p>Ieteicamie parametri Nespray instrumentam:</p> <p>Sprausla: 2x0,017-0,019 collas</p> <p>Spiediens: Saskaņā ar lietošanas instrukcijām</p> <p>Smidzināšanas leņķis: Pēc izvēles</p> <p>Atšķaidīšana: ar ūdeni</p> |
| Darbarīku tīrīšana | Ūdens |
| Norāde | Augstāk sniegtā informācija attiecas uz baltu krāsu. Pēc tonēšanas dati var nedaudz atšķirties. |

Norādes

| | |
|---------------------|---|
| Tīrīšana un kopšana | Rūpīgi noslaukiet darbarīkus pirms tīrīšanas ar ūdeni. |
| Likvidācija | Pēc lietošanas cieši aiztaisiet spaini. Pārstrādei var tikt nodoti tikai pilnībā iztukšoti iepakojumi. Šķidrus produkta atlikumus nodot vecu krāsu un laku savākšanas punktā. |

Tehniskā informācija TIEX- - Sagatavota: jūlijs 2018

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi, levdējot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku. Pārlicinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. J TIEX- tulkojums.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
 SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Lāike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
 UAB „Caparol Lietuva“ · Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt