TEHNISKā INFORMāCIJA 906

Capadecor® VarioColl

Nedzeltējoša līme čipsiem VarioChips

Produkta apraksts

Pielietojums

Ar ūdeni atšķaidāma masa VarioChips ieklāšanai. Ar vāju aromātu, nesatur šķīdinātājus un mīkstinātājus.

Īpašības

- Atbilst E.L.F un AgBB kritērijiem
- Viegli un ekonomiski iestrādājama
- Ar labu saķeri
- Ilgs iestrādes laiks
- Izturīga pret sārmu
- Nedzeltējoša

Materiāla bāze

Mākslīgo sveķu dispersija abilstoši DIN 55945.

Iepakojums

12,5 l ovāls plastmasas spainis

Krāsu toņi

Balta
Uzmanību! Dažiem VarioChips dizaina vairiantiem VarioColl nepieciešams tonēt (skat. tabulu Tehniskajā informācijā Nr. 810)

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala.

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1	iekšdarbi 2	iekšdarbi 3	ārdarbi 1	ārdarbi 2
+	+	○	–	–
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots				

Iestrāde

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt stingrām, tīrām, bez saķeri mazinošām vielām un sausām. Lietojot Vācijā, ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu, DIN 18363.

CAPAROL

Pamatnes sagatavošana	**Javu grupas PII un PIII apmetumi**: **S**tingrus, normāli uzsūcošus apmetumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Raupji porainus, uzsūcošus apmetumus gruntēt ar CapaSol RapidGrund. **PIV javas grupas ģipša apmetumi un gatavie apmetumi:** Gruntēt ar Capadecor DecoGrund vai Caparol-Haftgrund. Ģipša apmetumus ar cieto kalcītu kārtu noslīpēt un attīrīt no putekļiem. Gruntēt ar Dupa-Putzfestiger. **Ģipša paneļi:** Uzsūcošus paneļus gruntēt ar CapaSol RapidGrund vai Dupa-Putzfestiger. Ļoti blīvus, gludus paneļus saķeres uzlabošanai gruntēt ar Capadecor DecoGrund vai Caparol-Haftgrund EG. **Ģipškartona plāksnes:** Špakteles asumus noslīpēt. Mīkstas ģipša špakteles vietas nostiprināt ar Dupa-Putzfestiger. Uzklāt pamatslāni ar Caparol Haftgrund EG. Plāksnes, kuru sastāvā ir ūdenī šķīstošas, krāsojošas vielas, gruntēt ar Caparol Filtergrund grob. Ievērot BFS atgādnes Nr. 12 norādes. **Betons:** Noņemt iespējamos atdalošu vielu atlikumus, kā arī krītainas, birstošas vielas. **Pārklājumi ar labu nestspēju:** Matētas, vāji uzsūcošas virsmas pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Spīdīgas virsmas un emaljas krāsas pārklājumus uzraupināt. Gruntēt ar Capadecor DecoGrund vai Caparol Haftgrund EG. Kritiskas pamatnes, tādas kā veci emaljas krāsu un eļļas krāsu klājumi, nobeicētas virsmas utml. ar ūdenī šķīstošām, krāsojošām sastāvdaļām, gruntēt ar Caparol Filtergrund grob. Īpaši kritiskas pamatnes kā, piemēram, skaidu plāksnes ar krāsas toņa izmaiņām un izteiktiem nikotīna traipiem vai izžuvuša ūdens pleķiem gruntēt ar Disbon 481 EP-Uniprimer. Jautājumu gadījumā konsultētis ar Caparol pārstāvjiem. **Pārklājumi ar vāju nestspēju:** Emaljas krāsas, dispersijas krāsas vai mākslīgo sveķu apmetuma pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt. Vāji uzsūcošas, gludas virsmas gruntēt ar Capadecor DecoGrund vai Caparol Haftgrund EG. Raupji porainas, birstošas, respektīvi, uzsūcošas virsmas gruntēt ar CapaSol RapidGrund. Minerālo krāsu klājumus ar vāju nestspēju mehāniski noņemt un virsmas attīrīt no putekļiem. **Līmes krāsu krāsojumi**: Pilnībā nomazgāt. Gruntēt ar Caparol Dupa-Putzfestiger. **Pelējuma skartas virsmas:** Pelējumu vai sēnīti noņemt. Virsmas nomazgāt ar neatšķaidītu līdzekli Capatox un ļaut labi nožūt. **Virsmas ar nikotīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķiem:** Veikt izolējošu gruntējumu ar Caparol-Filtergrund grob (Tehniskā informācija Nr. 845). **Mazas** defekta **vietas:** Pēc atbilstošas iepriekšapstrādes ar Caparol Akkordspachtel veikt uzlabojumus saskaņā ar iestrādes nosacījumiem. **Norādes:** Virsmas, kas gruntētas ar 481 EP-Uniprimer, drīkst pārklāt tālāk ne ātrāk kā pēc 12 stundām. Blīvas virsmas un izteikti klimata apstākļi telpās var ievērojami paildzināt VarioColl kopā ar VarioChips žūšanas laiku. Jūtīgās zonās izmantot bezaromāta Dupa-Putzfestiger. Problemātiskām pamatnēm, kurām Capadecor VarioColl ilgais iestrādes laiks ilgāk ietekmē tajās esošās ūdenī šķīstošas sastāvdaļas, veikt izolējošu gruntējumu ar Caparol Filtergrund grob. Iestrādājot materiālu uz ģipsi saturošas špakteles, ilgstošas mitruma iedarbības rezultātā špaktele var uzbriest, veidoties burbuļi un atslāņošanās. Tādēļ rūpēties par ātru žūšanu, pietiekoši vēdinot un saglabājot atbilstošu temperatūru. Ievērot Ģipša un Ģipša plākšņu industrijas Federālās apvienības atgādni Nr. 2 "Ģipša plākšņu špaktelēšana".
Uzklāšanas metode	Materiālu uzklāt ar rullīti vai otu. Izsmidzināšana ar Airless iekārtu (kolbas sūknis: sprauslas lielums 0,021–0,025" un smidzinājuma leņķis 170–190 bar; membrānas sūknis: sprauslas lielums 0,021–0,026" un smidzinājuma leņķis 150–180 bar).
Pārklājuma uzbūve	Uzklāt bagātīgi un vienmērīgi, panākot nepieciešamo kārtas biezumu VarioChips ieklāšanai. Uzklāt ar vidējas plūksnas aitas vilnas rullīti vai Airless izsmidzināšanas iekārtu. Daži VarioChips dizaina varianti ieklājami izmantojot tonētu VarioColl (skat. tabulu Tehniskajā informācijā Nr. 810).
Patēriņš	Atkarībā no pamatnes veida: apm. 280 ml/m^2, uzklājot ar rullīti apm. 350 ml/m^2, uzklājor ar Airless izsmidzināšanu. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.
Iestrādes nosacījumi	Vismaz +5 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.
Žūšana/ žūšanas laiks	Pie +20 °C und 65 % rel. gaisa mitruma tālāk pārklājama pēc apm. 24 stundām. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās.
Darbarīku tīrīšana	Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Norādes

TEHNISKā INFORMāCIJA 906

Uzmanību	Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Censties neieelpot tvaikus vai izgarojumus. Izmantot aizsargcimdus. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Atbrīvoties no satura/ tvertnes apstiprinātā atkritumu iznīcināšanas iekārtā. Satur 1,2-benzizotiazol-3 (2H)-ons 2-metilizotiazol-3(2H)-ons reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1).
Likvidācija	Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā līmes atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus - kā sacietējušas līmes vai sadzīves atkritumus.
ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam	Kat. A/a: 30g/L (2010) Produkts satur maks. 1g/L GOS
Gis-kods	D1
Sastāvā esošo vielu deklarācija	Polivinilacetāta sveķi, kalcija karbonāts, titāna dioksīds, minerālpigmenti/pildvielas, ūdens, piedevas, konservanti.
Klientu serviss	**SIA DAW Baltica**, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72. E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX-906 tulkojums.

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72. E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv