

# Capadecor®

## VarioFinish Matt/Seidenmatt

Nobeiguma aizsargklājums VarioChips sistēmai.



### Produkta apraksts

|                |   |
|----------------|---|
| Pielietojums   | Aizsargklājums čipšiem VarioChips vai caurspīdīgs aizsargklājums betona virsmām.  |
| Īpašības       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Atbilst E.L.F un AgBB kritērijiem</li> <li>■ Ar izteikti labu gaismas atstarošanas spēju</li> <li>■ Tiksotropa struktūra</li> <li>■ Mitrās berzes klase 2 (spīduma pakāpe: matēts) atbilstoši DIN EN 13 300</li> <li>■ Mitrās berzes klase 1 (spīduma pakāpe: zīdaini matēts) atbilstoši DIN EN 13 300</li> <li>■ Izturīgs pret ūdens bāzes dezinfekcijas līdzekļiem (spīduma pakāpe: zīdaini matēts)</li> </ul> |
| Materiāla bāze | Mākslīgo sveķu dispersija atbilstoši DIN 55945.   |
| Iepakojums     | 10 l plastmasas spainis   |
| Krāsu toņi     | Caurspīdīgs   |
| Spīduma pakāpe | Matēts/zīdaini matēts   |
| Uzglabāšana    | Vēsā vietā, sargāt no sala.   |

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

| iekšdarbi 1  | iekšdarbi 2 | iekšdarbi 3 | ārdarbi 1 | ārdarbi 2 |
|--|-------------|-------------|-----------|-----------|
| +  | +           | ○           | -         | -         |
| (-) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots |             |             |           |           |

### Iestrāde

|                     |   |
|---------------------|---|
| Piemērotas pamatnes | Pamatnēm jābūt stingrām, tīrām, bez saķeri mazinošām vielām un sausām. Lietojot Vācijā, ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu, DIN 18363.  |
| Uzklāšanas metode   | Uzklāt ar rullīti vai otu.  |
| Pārklājuma uzbūve   | Bagātīgi uzklāt uz sausas virsmas un vienmērīgi izlīdzināt ar īsas plūksnas aitas vilnas rullīti, panākot pietiekamu biezu kārtu. Virsmu izlīdzināt vienā virzienā. Uzklāt "slapjš-slapjā", lai izvairītos no redzamām salaiduma vietām. Matētā virsmas optika uzver dabisko VarioChips izskatu. Īpaši ieteicams telpās ar neatbilstošu apgaismojumu. |
| <b>Norāde:</b>      | Dažos dizaina variantos sastāvā ir spīdīgi čipši, tos jāpārklāj ar VarioFinish zīdaini matēto versiju.  |



(skat. tabulu Tehniskajā informācijā Nr. 810 - VarioChips).

Ja VarioFinish kā nobeiguma kārtā tiek klāts uz betona klona, iepriekš jāpārbauda, vai virsmu nav nepieciešams gruntēt, piem., ar CapaSol LF koncentrāt. VarioFinish var ietekmēt betona krāsu un pastiprināt tā kontrasta efektu.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Patēriņš              | Apm. 130 ml/m <sup>2</sup> vienā kārtā.<br>Precīzām patēriņam veikt paraugklājumu.   |
| Iestrādes nosacījumi  | Vismaz +5 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.  |
| Žūšana/ žūšanas laiks | Pie +20 °C und 65 % rel. gaisa mitruma virsma apžuvusi pēc apm. 4 stundām.<br>Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās. |
| Darbarīku tīrīšana    | Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.  |

## Norādes

|   |  |
|---|--|
| Uzmanību  | Sargāt no bērniem. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, maisījums no 5-hlor-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EG Nr. 247-500-7] un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-metil-2H-izotiazol-3-ons. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Sīkāka informācija: skat. Drošības datu lapu. |
| Likvidācija   | Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā krāsu uz ūdens bāzes atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus - kā sacietējušas krāsas vai sadzīves atkritumus.  |
| ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam | (Kat.A/a): 30g/L (2010)<br>Produkts satur maks. 1g/L GOS.  |
| Gis-kods  | BSW 20   |
| Sastāvā esošo vielu deklarācija                             | Poliakrilāta sveķi, silīcija dioksīds, ūdens, vaski, piedevas, koservanti (metil-/benzizotiazolinons)  |
| Klientu serviss   | <b>SIA DAW Baltica</b> • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • <a href="http://www.caparol.lv">www.caparol.lv</a> • <a href="mailto:info@daw.lv">info@daw.lv</a> •<br>Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)  |

## Tehniskā informācija TIEX-907 · Sagatavota: marts 2020

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi, levdējot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku. Pārlecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti [www.caparol.lv](http://www.caparol.lv). Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. J TIEX-907 tulkojums.

**SIA DAW Baltica** · Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 · [www.caparol.lv](http://www.caparol.lv) · [info@daw.lv](mailto:info@daw.lv) · Tālr.: 67500072 · Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)  
**SIA DAW Baltica Eesti filiaal** · Lāike tee 2/1, Peetri kūla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: [info@daw.ee](mailto:info@daw.ee) · [www.caparol.ee](http://www.caparol.ee)  
**UAB „Caparol Lietuva“** · Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: [info@caparol.lt](mailto:info@caparol.lt) [www.caparol.lt](http://www.caparol.lt).