

Capadecor StuccoDecor Wachsdispersion

Vaska dispersija iekšdarbu dekoratīvo špaktelējumu papildus aizsardzībai pret netīrumiem un šķidrumiem.

Produkta apraksts

Pielietojums

Vaska dispersija padarīs virsmas ūdensnecaurlaidīgas un vienlaikus uzlabos krāsas intensitāti un spīdumu.

Īpašības

- Bezkrāsaina un bez aromāta
- Elpojoša

Materiāla bāze

Vaska dispersija

Iepakojums

500 g

Krāsu toņi

bezkrāsains

Spīduma pakāpe

Spīdīgs

Uzglabāšana

Vismaz 12 mēnešus.

Vēsā vietā, sargāt no sala (ieteicamā temperatūra no 5 °C līdz 35 °C)
Iesāktus spaiņus vienmēr turēt cieši noslēgtus, lai izvairītos no sabiezējumu veidošanās vai materiāla sacietēšanas.

Tehniskie dati

- Blīvums: aptuveni 0,80 g / cm³

Papildinošie produkti

- StuccoDecor Di Luce
- Calcino Romantico
- Capadecor Effektpigmente Pearlwhite

Norāde

Traipus no krāsojošiem šķidrumiem, piemēram, kafijas, sarkanvīna, kečupu utt., nevar pilnībā noņemt no virsmas, neskatoties uz virsmas apstrādi ar StuccoDecor vaska dispersiju. Tīrīšanas panākumi lielā mērā ir atkarīgi no tā, cik ilgu laiku netīrumi ir bijuši uz virsmas.

Pielietošanas jomu noteikšana
atbilstoši tehniskajai informācijai
Nr.606

iekšdarbi 1	iekšdarbi 2	iekšdarbi 3	ārdarbi 1	ārdarbi 2
+	+	○	-	-
(-) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots				



Iestrāde

Piemērotas pamatnes	Gludas virsmas, apstrādāt dekoratīvajā špakleļtechnikā, kā, piemēram, StuccoDecor Di Luce un Calcino Romantico. Ievērojiet VOB, C daļas, DIN 18363, 3. punktu.
Materiāla sagatavošana	Materiāls ir gatavs lietošanai. Efekta pigmentu izmantošana ir piemērota tikai uz Stucco Decor Di Luce. Šim nolūkam vēlamo efektu pigmentu daudzumu tieši sajauc ar Stucco Decor Wachsdispersion un rūpīgi samaisa.
Uzklāšanas metode	Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis process var izraisīt īslaicīgu putekļu uzkrāšanos efektu pigmentos. Pievienojot lielus daudzumus, efekta pigmentu vaskā, tos vajadzētu iemaisīt divās reizēs. Lai nodrošinātu pareizu virsmas žūšanu, apstrādājamām virsmām pirms apstrādes jābūt žuvušām vismaz 2 dienas un tās nedrīkst piesūcināt. Priekšlaicīga pārstrāde var izraisīt krāsas toņa izmaiņas. Neatšķaidītu materiālu taupīgi uzklāj ar atspērīgu špakleļlāpstiņu pa visu virsmu līdz "0" uz virsmas. Nekavējoties noņemiet lieko materiālu ar atspērīgu špakleļlāpstiņu. Pēc žāvēšanas vajadzības gadījumā pulējiet ar mīkstu drāniņu (nelietojiet pulēšanas mašīnu). Izmantojot vaska efektpigmentus, ir svarīgi veikt apstrādi pēc principa "slapjš uz slapja", lai izvairītos no redzamām pārejām.
Patēriņš	Uz StuccoDecor Di Luce: aptuveni 10 g / m ² Uz CalcinoRomantico: aptuveni 60 g / m ²
Iestrādes ilgums	apmēram 15-20 minūtes atkarībā no objekta apstākļiem
Iestrādes nosacījumi	Zemākā iestrādes temperatūra: Gaisam un pamatnei +10 °C. No konteinera paņemt tikai tik daudz materiāla, cik var iestrādāt norādītajā laikā. Societējušos materiāla atlikumus utilizēt.
Žūšana/ žūšanas laiks	Pie + 20 ° C un 65% relat. mitruma virsma izžūst apmēram pēc 12 stundām. Pilnībā sacietējusi un noslogojama pēc apmēram 3 dienām.
Darbarīki	Dubultloksnes atspērīga špakleļlāpsta
Darbarīku tīrīšana	Uzreiz pēc lietošanas ar ūdeni un ziepēm. Iestrādes laikā sekojiet līdzi tam, lai instrumenti būtu tīri.
Norāde	Atkarībā no materiāla uzklāšanas daudzuma un darba tehnikas var veidoties stipri un mazāk stipri redzamas iestrādes struktūras.

Norādes

Tīrīšana un kopšana	StuccoDecor vaska dispersionsija nepiedāvā nekādu aizsardzību no tiešām ūdens šļakatām vai traipiem no vielām, kas satur taukus, skābes, darvu, kofeīnu vai vielām, kas satur tēju un krāsvielas. Nelielus traipus var noņemt ar siltu ūdeni, iespējams, pievienojot neitrālus sadzīves tīrīšanas līdzekļus. Tīrīšanas metodi un līdzekļus iepriekš vēlams pārbaudīt veicot paraugtīrīšanu mazāk pamanāmā vietā.
Drošības norādes	Uzmanību! Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni. Sastāvā ietilpst 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2Hizotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.
Likvidācija	Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā krāsu/ laku atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus - kā būvgružus vai sadzīves atkritumus.
Sastāvā esošo vielu deklarācija	Alifātiskie līdzekļi, ūdens, piedevas, konservanti.
Tuvākas norādes	Skatīt drošības datu lapu.
Tehniskā konsultācija	Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.
Klientu serviss	SIA DAW Baltica , Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72. E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv



Tehniskā informācija TIEX-563 · Sagatavota: februāris 2025

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi, levdērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku. Pārlecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. J TIEX-563 tulkojums.

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72. E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv