Capadur GreyWood

Pigmentēta, ar ūdeni atšķaidāma lazūra kokam. Pateicoties izmeklētiem pelēkajiem toņiem, tiek atdarināts koka dabiskais pelēcīgums.

Produkta apraksts

Pielietojums

Izmeklēti dižciltīgi pelēkie toņi rada iespaidu, ka koks ir kļuvis dabiski un vienmērīgi pelēks – tā, kā dabā tas piemērotos apstākļos notiek daudzu gadu garumā. Priekšroka tiek dota tādām pielietojuma sfērām, kā koka fasādes, kurām nepieciešams saglabāt dabisku izskatu. Capadur GreyWood tikpat piemērota ir arī žogiem, balkonu margām, logu aizvirtņiem, vārtiem un citām tilpumā mainīgiem un daļēji mainīgiem būvelementiem, kā arī tādiem tilpumā nemainīgiem būvelementiem kā logi un ārdurvis.
Pielietojams tikai ārdarbos! (āra logu un durvju iekšējās puses arī tiek uzskatītas par ārdarbu zonu). Capadur GreyWood sastāvā ir virskārtu konservējošs līdzeklis pret sēnīšu un aļģu veidošanos uz pārseguma virsmas. Virsmu konservējošais līdzeklim ir procesu aizkavējoša iedarbība. Atkarībā no bioloģiskā noslogojuma, ekstrēmi apdraudētu koka detaļu gadījumā - tādu kā, lēzenu jumtu apakšējās daļas un plātņu veida koka detaļas (piem., jūras priedes plātnes) arī pirms parastā garantijas termiņa beigām jārēķinās ar jaunu sēnīšu un aļģu veidošanās risku. Materiāls nav piemērots kokam, kas nonāk ilgstošā saskarsmē ar zemi un ūdeni.

Īpašības

- izmeklēti pelēcīgie toņi, pateicoties pērļu spīduma pigmentiem
- lieliska aizsardzība pret UV staru iedarbību, pateicoties reflektējošiem pigmentiem
- ar virskārtas aizsargslāni pret pelējuma sēnīšu veidošanos
- vienkārši renovējama plānkārtas lazūra
- atšķaidāma ar ūdeni
- virsma pēc nožūšanas nesalīp
- atbilst GOS (gaistošo organisko savienojumu) vadlīnijām
- konsistence, kas kavē nopilējumu veidošanos

Materiāla bāze

Akrila dispersija

Iepakojums

750 ml, 5l.

Krāsu toņi

tonējams ColorExpress sistēmā sekojošos toņos: Tyrol, Toskana, Nordic, Forest, Outback, Island. Virsmas krāsu tonis un spīdums atkarīgs no koka virsmas īpašībām, kā arī no pārklājumu skaita un tā, cik bagātīgi uzklāts materiāls.

Spīduma pakāpe

Zīdaini matēts.
Spīduma līmenis var atšķirties atkarībā no koka virsmas.

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala.

Tehniskie dati

Apm: ca 1,0 g/cm³

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1	iekšdarbi 2	iekšdarbi 3	ārdarbi 1	ārdarbi 2
–	–	–	+	+
(–) nav piemērots / (○) daļēji piemērots / (+) piemērots				

CAPAROL

Iestrāde

Piemērotas pamatnes

Pamatnei jābūt tīrai, ar labu nestspēju un brīvai no krāsu atgrūdošām vielām. Koksnes mitrums izmērus nemainošām koksnes būvdetaļām nedrīkst pārsniegt 13 % un ierobežoti mainošām un mainošām koksnes būvdetaļām 15 %.
Ievērot konstruktīvās koksnes aizsardzības pamatnoteikumus. Tie ir priekšnoteikumi ilgstošai koksnes aizsardzībai ar pārklājuma materiāliem. Pirms tādu plāksnīšu koksnes materiālu, kā masīvkoka plāksnes, finierskaidru spraišļi, kokskaidu vai koka šķiedru plāksnes, pārklāšanas ievērot BFS atgādnes Nr. 18 atkāpi 2.2.3 ff.
Norādes par apstrādāto koka detaļu uzturēšanu: Ilgstoša koka detaļu kvalitātes saglabāšana iespējama tikai tad, ja tiek veikta to regulāra un lietpratīga uzturēšana kārtībā.
Norādes par uzturēšanu un nepieciešamajiem uzturēšanas intervāliem skatīt Krāsu un materiālo vērtību aizsardzības federālās komitejas BFS-atgādnes Nr.18 C pielikumā.

Pamatnes sagatavošana

Jaunas koka virsmas:
Gludas, ēvelētas virsmas noslīpēt šķiedru virzienā un notīrīt, noņemt tādas no koka iznākušās sastāvdaļas, kā sveķus. Ārdarbos impregnēt ar Capacryl Holz SchutzGrund.

Vecas koka virsmas:
Pelēki niansētas, atmosfēras ietekmē cietušas koksnes virsmas noslīpēt un notīrīt līdz veselai koksnei ar labu nestspēju. Sēnīšu un aļģu apaugumu rūpīgi nomazgāt un virsmas dezinficēt ar Capatox. Impregnēt ar Capacryl Holz SchutzGrund.

Krāsotas koka virsmas:
Vecos pārklājumus ar vāju nestspēju pilnībā noņemt līdz koksnei. Sēnīšu un aļģu apaugumu rūpīgi nomazgāt un virsmu dezinficēt ar Capatox. Koka virsmu impregnēt ar Capacryl Holz SchutzGrund. Cieši turošos vecos pārklājumus notīrīt un sedzoši gruntēt ar Capacryl Haftprimer renovācijas krāsas tonī (Caparol 3D/Palazzo 205). Starpklājums un nobeiguma pārklājums ar Capadur GreyWood vēlamajā krāsu tonī (āderēšanas tehnika).

Uzklāšanas metode

Capadur GreyWood var uzklāt rullējot, velmējot vai izsmidzinot. Rullēšanai izmantojiet īsas plūksnas poliamīda rullīti un pabeidziet ar otu. Capadur GreyWood ir aprīkots ar plēves konservantu, kas var pasargāt no sēnīšu radītajiem bojājumiem. Tāpēc izsmidzināšana ir atļauta tikai slēgtās sistēmās, ievērojot vides un darba drošības noteikumus.

Capadur GreyWood ir gatavs lietošanai. Pirms lietošanas samaisiet.

Pārklājuma uzbūve

Pamatne	Pielietojums	Virsmas sagatavošana	Impregnēšana	Gruntēšana	Starpklājums	Finiša klājums
Neapstrādātas koka būvdetaļas	tikai ārdarbos [1)]	Skatīt aprakstu augstāk un BFS-Merkblatt Nr. 18	Capacryl Holz SchutzGrund	Capadur GreyWood	ja nepieciešams Capadur GreyWood	Capadur GreyWood
Koka būvdetaļas ar veco pārklājumu ar labu nestspēju	tikai ārdarbos [1)]	Skatīt aprakstu augstāk un BFS-Merkblatt Nr. 18	–	Capacryl Haftprimer Renovēšanas tonī: Palazzo 205	Capadur GreyWood	

[1)] Logu un durvju ārējās puses, tiek uzskatīta par ārdarbiem.

Patēriņš

70 – 100 ml/m² vienam klājumam.
Koksnes virsmas īpašības (piem., raupjums, uzsūktspēja u.c.) ietekmē patēriņu. Precīzas patēriņa vērtības varat noskaidrot, iepriekš veicot izmēģinājuma klājumu.

Iestrādes nosacījumi

- Materiāla, gaisa un pamatnes temperatūra: vismaz 8 °C (labvēlīgs diapazons: 10-25 °C)
- Relatīvais gaisa mitrums: ≤ 70 %

Žūšana/ žūšanas laiks

Pastāvot 20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam	Pieskārienu droša	Pārkrāsojama
pēc stundām	1,5	4

Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks vai arī mazāka gaisa apmaiņa, piemēram, ja koka būvdetaļas sakrautas blīvi, žūšanas process būs ilgāks.

Darbarīku tīrīšana

Pēc lietošanas ar ūdeni.

Norādes

Drošības norādes	Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas un ievērojiet tās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Sastāvā ietilpst 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2Hizotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1), 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts. Var izraisīt alerģisku reakciju.
Likvidācija	Taras un produkta atlikumus likvidēt saskaņā ar vietējo likumdošanu.
ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam	Šinī produktā (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 50 g/l GOS.
Gis-kods	BSW50
Sastāvā esošo vielu deklarācija	Ūdens, glikolēteri, piedevas, plēves aizsarglīdzekļi, konservanti
Tuvākas norādes	Drošības datu lapā.
Klientu serviss	**SIA DAW Baltica**, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72. E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX-22 tulkojums.

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72. E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv