

Capadecor® Metallocryl Interior

Spīdīga dispersijas krāsa ar metālisku optiku iekšdarbiem.



Produkta apraksts

Pielietojums

Capadecor Metallocryl Interior ir spīdīga dispersijas krāsa ar speciāliem metāliskiem pigmentiem iekšdarbu sienu virsmām. Īpaši piemērota reprezentatīvās vietās, tādās, kā iepirkšanās centri, biroju kompleksi, bankas, apdrošināšanas iestādes, dzelzceļa stacijas, fonotēkas un tamlīdzīgi objekti.

Īpašības

- samazināta emisija un bez šķīdinātājiem. E.L.F.
- AgBB testēts
- metālisks efekts
- mitrās berzes klase 1, saskaņā ar DIN EN 13300
- izturīgs pret ūdens dezinfekcijas līdzekļiem

Materiāla bāze

Mākslīgo sveķu dispersija saskaņā ar DIN 55 945.

Iepakojums

2,5 l, 5 l, 10 l

Krāsu toņi

Metāliski sudrabaina (tuvināta RAL 9006), standarta krāsu tonis atbilst Venato 45 MET. Capadecor Metallocryl INTERIOR ir tonējama automātiski ColorExpress iekārtās daudzos krāsu toņos. Krāsu toņi ar metāla efektu saskaņā ar RAL 3D plus-krāsu toņiem, līdz šim Alucryl-krāsu toņi.

Ja materiāls ir jātonē nestandarta tonī, šī tonēšana jāveic saskaņā ar ColorExpress "CD-Metallocryl" kolekciju, pretējā gadījumā var rasties krāsas nobīdes. Tas pats attiecas uz starpkārtu ar Amphibolin norādītajā krāsā.

Capadecor Metallocryl INTERIOR krāsu toņi ir izveidoti, balstoties uz 3D-System plus to metāliskais raksturs var nedaudz atšķirties no oriģinālajiem krāsu toņiem. Krāsu toņu mehāniskais efekts var mainīties, pateicoties vērotāja dažādiem skata leņķiem, kā arī no gaismas veida, apjoma un krituma. Tādēļ iesakām veikt izmēģinājuma klājumu objektā. Kā papildinājums šim pārskatam ir dažādi tirgū pieejamie krāsu toņi ar metāla efektu, tādi kā RAL, kā arī līdz šim izmantotās Alucryl nianses.

Spīduma pakāpe

Spīdīgs.

Uzglabāšana

Vēsā vietā, bet neļaut sasalt.

Tehniskie dati

- Blīvums: Apm. 1,0 g/cm³

Papildinošie produkti

Amphibolin

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1	iekšdarbi 2	iekšdarbi 3	ārdarbi 1	ārdarbi 2
+	+	○	-	-
(-) nav piemērots / (○) daļēji piemērots / (+) piemērots				



Iestrāde

Piemērotas pamatnes	Pamatnēm jābūt ar labu nestspēju, brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām. Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3. atk.
Pamatnes sagatavošana	Pamatnes sagatavošanas veids ir atkarīgs no esošās pamatnes un tās īpašībām. Ievērot Amphibolin tehnisko informāciju. Capadecor Metallocryl INTERIOR pirms lietošanas kārtīgi izmaisīt. Krāsošanas laikā krāsu maisīt regulāri.
Uzklāšanas metode	Capadecor Metallocryl Interior var uzklāt ar rullīti vai otu. Salaidumu vietu rajonus jāpārrollē vēlreiz. Iestrādājot ar rullīti, izmantot vidēja spalvas garuma rulli (spalvas garums 12-16 mm), kas neveido krāsas sabiezējumu ruļļa malās. Lai nodrošinātu vienmērīgu alumīnija vizlas izlīdzināšanu, Capadecor Metallocryl Interior jāuzklāj vienmērīgi, jāizklāj šķersvirzienā un jāpārrollē vienā virzienā. Vienmērīgu metālisku pārklājumu bez instrumentu nospiedumiem ar Metallocryl Interior nevar panākt uz gludām vai neteksturētām virsmām. Uz gludām virsmām pēc Capadecor Metallocryl Interior uzklāšanas ar rullīti, tas jāapstrādā ar ovālu otu krusteniskā rakstā vai ArteTwin špaktelīpstiņu, vai arī ar citu tekstūru veidojošu rīku. Metallocryl Interior izsmidzināšana nav ieteicama, jo klājot smidzināšanas tehnikā, virsma var veidoties mākoņaina/ pleķaina, kā tas ir, strādājot ar efekta krāsām. Capadecor Metallocryl Interior var izmantot uz teksturētām virsmām, ar graudu izmēru ~2 mm vai vairāk, bez papildu apdares ar otu vai špaktelīpstiņu. Papildu pievilcīgus efektus var panākt, ja zem Capadecor ArteLasur, kā starpkārtu izmanto Capadecor Metallocryl Interior.
Pārklājuma uzbūve	Starpkārtā: Capadecor Metallocryl Interior satur alumīnija vizlu, kas reaģē uz sārmainu un skābu ietekmi, īpaši savienojumā ar mitrumu, veidojot dažādas nokrāsas pleķus. Tādēļ uz sārmainām, neuzsūcošām pamatnēm nepieciešams papildus izloācības pārklājums ar Disbon 481 EP-Uniprimer (skat. Produkta tehnisko informāciju Nr. 481). Sedzošs starpkājums ar Amphibolin 3D-krāsu toņos, kas ir saskaņoti ar sekojošo pārklājumu ar Capadecor Metallocryl Interior (ievērot Amphibolin tehnisko informāciju nr. 100). Citi produkti nebūs pielietojami starppārklājumam. Virskārta: 2 noslēdzošie klājumi ar neatšķaidītu (max 5%) Capa-decor Metallocryl Interior.
Patēriņš	Apm. 100 ml/m ² vienam klājumam uz viegli strukturētām pamatnēm, uz raupjākām virsmām atbilstoši vairāk. Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot izmēģinājumu pārklājumu.
Iestrādes nosacījumi	Zemākā iestrādes temperatūra: +5 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.
Žūšana/ žūšanas laiks	Pastāvot 20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 4-6 stundām virsma ir sausa un to var pārkrāsot vēlreiz. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās.
Darbarīku tīrīšana	Uzreiz pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni.
Norāde	Capadecor Metallocryl Interior nav piemērota horizontālām virsmām ar ūdens noslodzi. Lai saglabātu speciālās īpašības, to nedrīkst samaisīt ar citiem krāsošanas līdzekļiem. Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi slapjš slapjā, veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem.

Norādes

Atzinums	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dezinfekcijas līdzekļu izturības pārbaude ■ Kameras mērīšana saskaņā ar AgBB shēmu
Uzmanību	Uzmanību! Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Censties neieelpot tvaikus vai izgarojumus. Izmantot aizsargcimdus. SĀSKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Atbrīvojies no satura/ tvertnes apstiprinātā atkritumu iznīcināšanas iekārtā. Satur 1,2-benzotiazol-3(2H)-ons, 2-metilozotiazol-3(2H)-ons, reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1).
Likvidācija	Atbrīvojies no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.
ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam	ES- robežvērtība GOS šai produktu grupai Kat.A/a : 30g/l, šis produkts satur < 1 g/l GOS.
Gis-kods	BSW20
Produkta krāsu un laku kods	M-DF01
Sastāvā esošo vielu deklarācija	Polivinilacetāta sveķi, metāliski pigmenti, titāna dioksīds, ūdens, piedevas, konservanti.
Klientu serviss	SIA DAW Baltica , Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72. E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv



Tehniskā informācija TIEX-811 · Sagatavota: maijs 2025

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi, levdērojot pamatīgu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku. Pārlecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. J TIEX-811 tulkojums.

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72. E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv