Capaver®
AkkordVlies G45 SP

Neapstrādāts, impregnēts, īpašs stikla šķiedras audums no dabīgām izejvielām špaktelļmasu armēšanai iekšdarbos.

Produkta apraksts

Pielietojums

Armēšanas stikla šķiedras audums pilnīgai ieklāšanai Akkordspachtel-fein, Akkordspachtel-mittel, Akkordspachtel-SF, RatioSpachtel vai AkkordLeichtspachtell masās raupju virsmu izlīdzināšanai, rukuma un žūšanas plaisu nosegšanai

Īpašības

- Nedegošs
- Izturīgs pret pūšanu
- Dimensionāli stabils
- Plaisas sedzošs

Materiāla bāze

Stikla šķiedras audums minerālām stikla šķiedrām.

Piegādes tipi

Bezeichnung	Vliesstruktur	Gewicht pro m²	Rollenmaß
AkkordVlies G45 SP	fein	ca. 45 g	50 x ca. 1 m

Iepakojums

Piegādes vienība: 5 ruļļi kartona kastē

Uzglabāšana

Capaver sienu pārklājuma materiālus uzlglabāt sausā vietā.

Tehniskie dati

- Virsmas vienības svars: Skat. tabulu "Piegādājamie veidi"
- Stikla šķiedras diametrs: 9–12 µm

Papildinošie produkti

- Caparol Akkordspachtel fein
- Caparol Akkordspachtel SF "plus"
- Caparol AkkordLeichtspachtel
- Caparol RatioSpachtel
- Caparol AkkordRollspachtel

Norāde

Špaktele Caparol-Akkordspachtel SXL tās viskozitātes dēļ ir mazāk piemērota AkkordVlies G45 SP ieklāšanai. Tāpēc pirms lietošanas veikt paraugklājumu.

Capaver stikla šķiedras audumi tiek ražoti no stikla šķiedrām ar diametru> 5 µm un tāpēc neiekļūst plaušās. Tomēr, neskatoties uz stikla daļiņu stipro piesaisti, griežot audumu, pavisam neliels daļiņu daudzums var nonākt gaisā un cilvēkiem ar jūtīgu ādu izraisīt niezi, kas pāriet pēc darbu beigšanas.

Ar Capaved AkkordVlies G45 SP nevar pārklāt būvniecības dinamiskās plaisas.

CAPAROL

Iestrāde

Pamatnes

Iekštelpu virsmas, kas izgatavotas no javas grupas DIN EN 998-1 CS II - CS IV klases minerālajiem apmetumiem, ģipša apmetumiem saskaņā ar DIN EN 13279-1, ģipškartona plāksnēm, ģipškartona celtniecības plāksnēm, betona virsmām.

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei jābūt stabilai, sausai, nestspējīgai, tīrai, līdzenai un brīvai no jebkādām saķeri traucējošām vielām. Jāievēro **VOB, C daļa, DIN 18366, 3. nodaļa**, kā arī mūsu **tehniskā informācija Nr. 650**. Minimālā temperatūra uzklāšanai ir **+5 °C** – gan pamatnei, gan apkārtējai videi. Pamatnes sagatavošana aprakstīta špakteles tehniskajā informācijā.

Piezīme: Q2/Q3 špaktelēšana / plāni ģipša slāņi (< 0,5 mm)

Lietojot uz ģipša bāzes veidotas, hidrauliski cietējošas špakteles ar kvalitātes līmeni Q2/Q3, ieteicams izmantot caurspīdīgu, uz ūdens bāzes veidotu grunti. Šajā sakarā iesakām iepazīties ar Krāsotāju un lakotāju informatīvo materiālu Nr. 2-9/2020 "Pārklājumu saķeres traucējumi uz špaktelētām ģipša (ģipškartona) plāksnēm", ko izdevis Vācijas Krāsu, dizaina un ēku aizsardzības asociāciju federālais apvienojums un Federālā krāsu un īpašumu aizsardzības komiteja.

Kā alternatīva ģipša bāzes Q3 špaktelēm sevi labi pierādījušas arī pastas bāzes špakteles.

Pārklājuma uzbūve

Špakteles masu bagātīgi un pietiekamā daudzumā uzklāt uz 2–3 joslām, ar nerūsējošā tērauda zobaino špakteļlāpstiņu (6 x 6 mm) vienmērīgi izlīdzināt. Tad ieklāt Capaver AkkordVlies G45 SP stikla šķiedras audumu un vienmērīgi piespiest ar nerūsējošā tērauda izlīdzinošo špakteļlāpstiņu vai plakano špakteļlāpstiņu, izlīdzinot špakteļmasu, līdz pilnīgai virsmas pārklāšanai. Joslu malās, pie nākamās šuves, aptuveni 5 cm platumā audumu vēl nepiespiest.

Nākamo joslu ieklāt ar aptuveni 5 cm pārklājumu uz iepriekšējās, piespiežot tikai līdz šuves vietai. Šuves vietā veikt dubulto griezumu, noņemt pārpalikumus un viegli piespiest. Pēc tam šuvi var apstrādāt un izlīdzināt tāpat, kā pārējo virsmu.

Audums jāiepresē špakteļmasā tik dziļi, lai iegūtu vienmērīgu virsmu bez redzamas auduma struktūras. Alternatīvi, pēc nožūšanas virsmu var vēlreiz pārklāt ar špakteļmasu. Pēc pilnīgas nožūšanas, virsma vieglā kārtā noslīpējama un pēc tam jānogruntē ar caurspīdīgu grunti. Tālākās pārklājuma kārtas (krāsošana u.c.) pielāgo atbilstoši izmantotās špakteles veidam.

Patēriņš

1,1m/m²

Iestrādes nosacījumi

Uzklājot jāievēro, ka ruļļa iekšpusei jābūt vērstai pret sienu.

Norāde

Capaver sienu pārklājumu materiāli tiek rūpīgi pārbaudīti pirms piegādes no rūpnīcas. Tomēr var gadīties atsevišķi ražošanas procesa defekti. Tie ir atzīmēti uz griezuma malām un izlīdzināti ar atbilstošām piedevām. Šādi defekti nedod tiesības uz reklamāciju. Pamatā, griežot un ieklājot joslas, jāuzmanās, lai sienas pārklājums, audums vai tapete būtu bez defektiem.

Pretenzijas netiek atzītas, ja ir iestrādātas vairāk kā 10 joslas.

Reklamācijas gadījumā jābūt norādītiem partijas (Charge) numuriem / kontroles numuriem un artikula numuram / apzīmējumam.

Norādes

Likvidācija

Capaver stikla šķiedras audumus drīkst likvidēt kā celtniecības atkritumus.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72.
E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX-851 tulkojums.